

LOBADUR® WS Global

Wodorozcieńczalny, ubogi w naprężenia, światłoodporny 1-Komponentowy lakier na bazie poliuretanowych dyspersji modyfikowanych olejem.

Nr artykułu:	11011	2004/42/CE
Stopień połysku:	mat (ok. 25*), półmat (ok. 45*)	Wielkość graniczna organicznych substancji lotnych (VOC -Volatile Organic Compounds)
Opakowanie:	mat 5l - półmat 5l, 1l	w/g UE Kat. A/j: 140g/l (2007/2010)
Giscode:	W3	Ten produkt zawiera.(VOC) max:
Zawartość substancji stałych:	33 ± 1%	Mat: 97g/l VOC
Lepkość w/g DIN 4:	26 ± 1s	Półmat: 109 g/l VOC

Zastosowanie: Parkiet i podłogi drewniane od normalnej do dużej obciążalności.
Nie skleja kątów (Świad.11003 Instytut Techniki Podłogowej, Koblenz Deutschland),
Można stosować na podłogach problematycznych bez gruntowania.

Wskazówki:

- Wstrząsając materiał dobrze wymieszać
- Nie wylewać lakieru na podłogę, użyć wiaderka LOBATOOL Versiegelungseimer

Zalecenia dot. stosowania:

1. Podłoże przygotować i nanieść wałkiem LOBADUR® WS Global, alternatywnie za pomocą szpachli 2 krotnie na krzyż.
2. Pozostawić do wyschnięcia
3. Nanieść wałkiem 2 warstwę LOBADUR® WS Global
4. Pozostawić do wyschnięcia
5. Powierzchnię zmatowić, w razie potrzeby nanieść LOBADUR® WS TopGel szpachlą
6. Nanieść wałkiem 3 warstwę LOBADUR® WS Global

Lakiery podkładowe dopuszczone do stosowania:

- LOBADUR® HS GlobaSeal
- LOBADUR® WS EasyPrime
- LOBADUR® WS Exotengrund
- LOBADUR® PrimaSeal (podkład rozpuszczalnikowy)

Narzędzia: LOBATOOL wałek DeLuxe 120, LOBATOOL szpachla metalowa (nierdzewna)

Zużycie materiału: Na jedną warstwę 100 - 120 g/m² (8 - 10 m²/kg)

- 1.Szpachlą (1 warstwa)ca. 40 ml/m² (25 m²/l)
- 2.Szpachlą (2 warstwa)ca. 20 ml/m² (50 m²/l)

Czas schnięcia: Przy nanoszeniu wałkiem możliwe lakierowanie najwcześniej po 4-6 godz. Ostrożne chodzenie po 4 do 6 godz., lekka obciążalność po 24 godz., pełna obciążalność po 5 dniach. Przy nanoszeniu szpachlą lakierowanie najwcześniej po 1 godz.

Matowienie: Do 24 godz.pomiędzy warstwami można lakierować bez matowienia powierzchni, po tym czasie tylko z matowaniem.

Rozpuszczalnik: Zmatowienie lakieru przed ostatnią warstwą daje efekt równomiernej gładkiej powierzchni. Lakier jest gotowy do użycia i nie może być rozcieńczany! *Przy niekorzystnych warunkach klimatycznych można opóźnić schnięcie lakieru przez dodanie max 5% LOBADUR® WS Argo*

Składowanie i transport: Od +5°C do +25°C, 12 miesięcy w stabilnych magazynowych warunkach, produkt nie jest niebezpieczny wg ADR,

Należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących aplikacji produktów LOBADUR® WS.

* Stopień połysku mierzony przy 60°.

Jest zależny od grubości warstw lakieru i warunków klimatycznych (temp., wilgotność) podczas schnięcia. Wartości są tylko orientacyjne.