

LOBADUR® WS EasyFillPlus

Wodorozcieńczalny szybkoschnący wypełniacz (kit) do szczelin, na bazie żywic akrylowych, do mieszania z pyłem drzewnym

Nr artykułu:	11038
Stopień połysku:	Nie dotyczy
Opakowane:	5 l, 1 l
Giscode:	W 2 + / wg. TRGS 617 jako produkt zastępczy dla produktów na bazie rozpuszczalników
Zawartość subst. stałych:	20 ± 1%
Lepkość DIN 4:	Nie ustalona

Zastosowanie: Wypełnianie szczelin (fug) i małych uszkodzeń w przyklejonym parkiecie i podłogach drewnianych, bez ograniczeń do stosowania przy każdym gatunku drewna. Stare podłogi z dużymi i zanieczyszczonymi fugami, jak również na konstrukcji elastycznej, nie powinny być fugowane, wyschnięty wypełniacz może częściowo pękać. Po wyschnięciu daje dobrą przyczepność oraz dobre wypełnienie.

- Wskazówki:**
- Materiał wstrząsając dobrze wymieszać
 - LOBADUR® WS EasyFillPlus mieszać z możliwie jak najdrobniejszym pyłem drzewnym z aktualnie szlifowanego parkietu, aż do uzyskania masy o konsystencji pasty.
 - Im drobniejszy pył drzewny, tym lepsza przyczepność do fugi lepsza zdolność szlifowania.
 - Szpachlowanie przed wykonaniem drobnego szlif, przy większych fugach lub uszkodzeniach, po wyschnięciu kitu, czynność powtórzyć.
 - Pozostałości starannie usunąć z podłogi.
 - Znajdujący się na podłodze kit, po całkowitym wyschnięciu, wyszlifować (drobny szlif)

- Zalecenia dot. stosowania – parkiet i podłogi drewniane:**
1. Wyszlifować podłogę - gruby i drobny szlif (np. ziarnistość papieru: 36, 60)
 2. Wypełnienie szczelin
 3. Schnięcie
 4. Wyszlifować podłogę – drobny szlif (np. ziarnistość papieru: 100 / 120)
 5. Dalsze czynności (gruntowanie, barwienie, olejowanie etc.)

Narzędzia: LOBATool szpachla metalowa (nierdzewna)

Zużycie materiału: Nowy parkiet / podłoga drewniana z małymi fugami: ok. 50 ml/m² (20 m²/l)

Czas schnięcia: Zależnie od wielkości fugi: możliwość szlifowania po 20 - 40 minutach. Aplikacja wodorozcieńczalnych systemów LOBADUR®: po 1 godzinie. Aplikacja rozpuszczalnikowych systemów LOBADUR® i systemów do olejowania podłóg LOBASOL®: po 2 godzinach. Podane czasy dotyczą warunków: minimalna temp. otoczenia 18°C i maksymalnie 65% względnej wilgotności powietrza,

Zalecane systemy: Bez ograniczeń wszystkie wodorozcieńczalne systemy do lakierowania LOBADUR® i wszystkie systemy do olejowania LOBASOL® po całkowitym wyschnięciu kitu.

Rozcieńczalnik: Produkt jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać!

Składowanie i transport: +5°C do +25°C, 12 miesięcy w stabilnych warunkach, produkt nie jest niebezpieczny wg ADR

Należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących aplikacji produktów LOBADUR® WS.

LOBA GmbH & Co. KG
Tel: +49 (0) 7156 357 220
Fax: + 49 (0) 7156 357 211
Mail: service@loba.de

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
tel. :+48 (22) 834 03 33
fax : +48 (22) 569 99 17
Mail : biuro@loba-wakol.pl

Sporządzono : 15.12.2009 DK