

LOBADUR® WS 2K Duo połysk (Drewno)

LOBADUR® WS 2K Duo w wariantach matowych i LOBADUR® WS 2K Duo anti-slip – należy przestrzegać zaleceń zawartych w odrębnych kartach Informacji Technicznych

Dwuskładnikowy wodorozcieńczalny lakier na bazie poliuretanów o bardzo dużej twardości, wysokiej elastyczności i doskonałej odporności na chemikalia.


Nr artykułu.	11466 - 9	2004/42/CE
Stopień połysku:	połysk (ok. 120*)	Wartości graniczne organicznych substancji lotnych (VOC) dla produktu Kat. A/j: 140 g/l (2007/2010)
Opakowanie:	5kg – z utwardzaczem	W wersji połysk produkt zawiera maksymalnie 95g/l VOC (wartości dotyczą gotowej mieszanki z utwardzaczem WS 2K Härter)
Giscode:	W3/DD+	
Zaw. subst. stałych:	34 ± 1% mieszanka	
Lepkość wg DIN 4:	23 ± 1s mieszanka	

Zastosowanie: Parkiet i podłogi drewniane od normalnej do największej obciążalności.

- Wskazówki:**
- Składnik A dobrze wymieszać, dodać utwardzacz w proporcjach 10:1, wstrząsając oba składniki dobrze ze sobą wymieszać
 - Przy mniejszych ilościach niż całe opakowanie należy użyć kubka pomiarowego LOBATOOL, ewentualnie proporcjonalnie odmierzyć potrzebną ilość obu składników
 - Nie wylewać lakieru bezpośrednio na podłogę – stosować wiaderko LOBATOOL Versiegelungseimer
 - Po zmieszaniu – czas pracy ok. 2 godzin.

Zalecenia dot. stosowania – parkiet i podłogi drewniane:

1. Przygotować podłoże i zagruntować lakierem podkładowym
2. Schnięcie lakieru podkładowego - wg Informacji Technicznych
3. LOBADUR® WS 2K Duo połysk nanieść wałkiem
4. Pozostawić do wyschnięcia
5. Matowienie powierzchni (należy przestrzegać specjalnej techniki: 3 tarcze do szlifowania o ziarnistości 150 ewentualnie 180, mocowane na rzepy podłożyć pod beżowy pad – sposób ułożenia patrz zdjęcie) Lakierowanie nie zniweluje śladów i zadrapań powstałych w wyniku użycia zbyt ostrych materiałów do matowienia
6. LOBADUR® WS 2K Duo połysk nanieść wałkiem



Zalecane lakiery podkładowe:

- Działanie minimalizujące sklejęcie kątów z działaniem odcinającym**
- LOBADUR® WS EasyPrime
 - LOBADUR® PrimaSeal (rozpuszczalnikowy)

Narzędzia: LOBATOOL wałek do lakieru DeLuxe 120, LOBATOOL wałek do lakieru Microfaser 100 – 120

Zużycie materiału: Na jedną warstwę 100 - 120 g/m² (8 - 10 m²/kg)

Czas schnięcia: Nakładanie kolejnej warstwy najwcześniej po 4-6 godz., ostrożne chodzenie po 4-6 godz., lekka obciążalność po 24 godz., pełna obciążalność po 5 dniach.

Matowienie: W ciągu 24 godzin można nakładać drugą warstwę lakieru bez matowienia, po tym czasie – tylko z matowaniem. Matowanie lakieru przed aplikacją ostatniej warstwy daje efekt równomiernej, gładkiej powierzchni.

Rozcieńczalnik: Lakier jest gotowy do użycia i nie wolno go rozcieńczać! Przy niekorzystnych warunkach klimatycznych można przedłużyć czas schnięcia dodając LOBADUR® WS Argo. LOBADUR® WS Argo można dodać dopiero po wymieszaniu masy (składnik A lakieru) z utwardzaczem.

Magazynownie i transport: Od +5 do + 25 °C, 12 miesięcy w stabilnych warunkach. Produkt nie jest niebezpieczny wg ADR, Utwardzacz zawiera polizocyjaniany, Xi - drażniący

* Stopień połysku mierzony jest przy 60°. Jest zależny od grubości powłoki lakieru i warunków klimatycznych podczas schnięcia (temp., względna wilgotność powietrza). Podane wartości są orientacyjne

Należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących aplikacji produktów LOBADUR® WS.

LOBA GmbH & Co. KG
Tel: +49 (0) 7156 357 220
Fax: + 49 (0) 7156 357 211
Mail: service@loba.de

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
tel. : +48 (22)834 03 33
fax : +48 (22) 569 99 17
Email : biuro@loba-wakol.pl