

LOBADUR® WS 2K Duo (Korek)

2-Komponentowy wodorozcieńczalny lakier na bazie poliuretanów o bardzo dużej twardości, wysokiej elastyczności i doskonałej odporności na chemikalia.

Nie zawiera NMP.

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Nr artykułu: | 11466 - 9 | 2004/42/CE |
| Stopień połysku: | mat (ok. 18*), półmat (ca. 30*), extramat (ca. 8*)antislip (nie dot.) | Wielkość graniczna organicznych substancji lotnych (VOC -Volatile Organic Compounds) w/g UE Kat. A/J: 140g/l (2007/2010) |
| Opakowanie: | mat i półmat 5kg, 2,5kg, 1kg, extramat 5kg, anti-slip 5kg - razem z utwardzaczem | Ten produkt zawiera.(VOC) max: Mat: 49g/l VOC Półmat: 49 g/l VOC Extramat: 67 g/l VOC Antislip: 49 g/l VOC |
| Giscode: | W2/DD+ (extramat W3/DD+) | (gotowej mieszaniny z utwardzaczem WS 2K Härter) |
| Zawartość substancji stałych: | 36 ± 1% po zmieszaniu | |
| Lepkość w/g DIN 4: | 23 ± 1s po zmieszaniu | |

Zastosowanie: Podłogi z korka od normalnej do największej obciążalności.

- Wskazówki:**
- Korek lakierować dopiero po osiągnięciu pełnej wytrzymałości kleju (trzymać się zaleceń producenta kleju)
 - Składnik A dobrze wstrząsnąć, dodać utwardzacz w stosunku 10 : 1 (extramat 5 : 1) i przez kilkunastokrotne wstrząsanie wymieszać.
 - Przy użyciu mniejszych ilości niż całe opakowanie należy użyć kubka pomiarowego LOBATOOL Messbecher ewent.odważyć.
 - Nie wylewać lakieru na podłogę, użyć wiaderka LOBATOOL Versiegelungseimer
 - Po zmieszaniu - czas pracy do 2 godz.

Zalecenia dot. stosowania dla korka (parkiet i podłogi drewniane - patrz osobna karta inf.tech.)

Naturalny korek
Nanieść wałkiem 3 warstwy lakieru LOBADUR® WS 2K Duo
Po naniesieniu 1 warstwy pozostawić do wyschnięcia przez noc (redukcja niebezpieczeństwa powstania granulkowego pęcznienia)
Zmatować powierzchnię przed ostatnią warstwą

Renowacja / Lakierowanie starych powłok

Należy przeprowadzić gruntowne czyszczenie preparatem LOBA® CareRemover / LOBACARE® Wachsentrferner przy użyciu polerki jednotarczowej z LOBATOOL padem zielonym/czerwonym. Wszelkie pozostałości po środkach pielęgnacyjnych muszą być usunięte w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo braku przyczepności lakieru.
Następnie umyć podłogę czystą wodą.
Po wyschnięciu zmatować gruntownie powierzchnię.
Nanieść 1-2 warstw wałkiem lakier LOBADUR® WS 2K Duo

Korek pokryty fabrycznie
Przestrzegać informacji podanych przez producenta.

W razie potrzeby lakierowania po zmatowaniu nanieść wałkiem 2 warstwy lakieru LOBADUR® WS 2K Duo

Narzędzia: LOBATOOL Wałek DeLuxe 120, LOBATOOL Wałek Microfaser 100 – 120

Zużycie materiału: Na jedną warstwę 100 - 120 g/m² (8 - 10 m²/kg)

Czas schnięcia: Najwcześniej po 4 do 6 godz., ostrożne chodzenie po 4 do 6 godz., lekka obciążalność po 24 godz., pełna obciążalność po 5 dniach.

Należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących aplikacji produktów LOBADUR® WS.

* Stopień połysku mierzony przy 60°.
Jest zależny od grubości warstw lakieru i warunków klimatycznych (temp., wilgotność) podczas schnięcia. Wartości są tylko orientacyjne.

Informacje techniczne



| | |
|---------------------------------|--|
| Matowienie: | Do 24 godz. pomiędzy warstwami można lakierować bez matowienia powierzchni, po tym czasie tylko z matowaniem. Zmatowienie lakieru przed ostatnią warstwą daje efekt równomiernej gładkiej powierzchni |
| Rozpuszczalnik: | Lakier jest gotowy do użycia i nie może być rozcieńczany! Przy niekorzystnych warunkach klimatycznych można opóźnić schnięcie lakieru przez dodanie LOBADUR® WS Argo dopiero po zmieszaniu komponentów A i B |
| Składowanie i transport: | Od +5°C do +25°C, 12 miesięcy w stabilnych magazynowych warunkach, produkt nie jest niebezpieczny wg ADR, Utwardzacz zawiera Izocyjanian, Xi drażniący |

Należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących aplikacji produktów LOBADUR® WS.

* Stopień połysku mierzony przy 60°.

Jest zależny od grubości warstw lakieru i warunków klimatycznych (temp., wilgotność) podczas schnięcia. Wartości są tylko orientacyjne.

LOBA GmbH & Co. KG
Tel: +49 (0) 7156 357 220
Fax: + 49 (0) 7156 357 211
Mail: service@loba.de
Sporz: 21.01.2008 DK

LOBA WAKOL POLSKA Sp.z o.o.
tel:+48 (22) 834 03 33
fax:+48 (22) 569 99 17
mail: biuro@loba-wakol.pl