

# Holzartenliste für das Ölsystem

## 1. Heimische / europäische Holzarten

Holzart	2K ImpactOil	Akzent 100 Oil	HardwaxOil/Markant	HardwaxOil Nature	HardwaxOil EcoPlus
Ahorn	+	+	+	+	+
Akazie / Robinie	+	+	+	+	+
Akazie / Robinie gedämpft	+	+	+	◊	+
Birke	+	+	+	+	+
Birnbaum	◊	◊	-	-	◊
Buche gedämpft	+	+	+	◊	+
Buche	+	+	+	+	+
Eiche	+	+	+	+	+
Erle	+	+	+	+	+
Esche	+	+	+	+	+
Fichte	+	+	+	+	+
Kastanie	+	+	+	+	+
Kiefer	+	+	+	+	+
Kirsche	+	+	+	◊	+
Lärche	+	+	+	+	+
Nussbaum	+	+	+	◊	+
Olive	+	+	◊	◊	+
Rächereiche	+	+	+	◊	+
Ulme / Rüster	+	+	+	◊	+

## 2. Exotische Holzarten

Afromosia	+	+	+	◊	+
Arrurra Vermelho	+	+	+	◊	+
Bilinga	+	+	+	+	+
Cabreuva	+	+	+	◊	+
Cumaru / Almendrillo	+	+	+	+	+
Doussie / Afzelia	+	+	+	◊	+
Eucalyptus / Spotted Gum	+	+	+	+	+
Eucalyptus / Jarrah	+	+	-	-	+
Guatambu	+	+	◊	◊	+
Hevea	+	+	+	+	+
Ipe / Lapacho	◊	◊	-	-	+
Iroko / Kambala	+	+	+	◊	+
Iron Wood	+	+	◊	◊	+
Jatoba / Brasilian Cherry	+	+	+	◊	+
Kokosnuss	+	+	-	-	+
Kotibe	+	+	+	◊	+
Mahagoni	+	+	+	◊	+
Massaranduba	+	+	◊	◊	+
Mecrusse	+	+	+	◊	+
Merbau	+	+	+	◊	+
Muhuhu	+	+	+	◊	+
Padouk	+	+	-	-	+
Panga Panga	+	+	+	◊	+
Piguiá Marfin	+	+	◊	◊	+
Pitch Pine (alte Böden)	+	+	+		+
Hard Pine (Pitch Pine neu)	+	+	◊	◊	+
Purpleheart	+	+	◊	◊	+
Sucupira	+	+	+	◊	+
Tasmanian Oak	+	+	+	+	+
Teak	+	+	+	◊	+
Wenge	+	+	+	◊	+
Zypresse	◊	◊	◊	◊	◊

## 3. Andere Untergründe

Multiplex	+	+	+	◊	◊
OSB-Platten	◊	◊	◊	◊	◊
Spanplatten V100	◊	◊	◊	◊	◊

+= Ohne Einschränkungen einsetzbar

◊= Einsatz kann zu Problemen führen. Rücksprache mit LOBA empfehlenswert.

-= Einsatz nicht empfehlenswert

\* Im Vollaufbau einsetzbar