

EGALISEERMIDDEL ALS VLOER | GEOLIED/GEWAXT

WAKOL Z 610 Egalisatiemiddel, stofarm / WAKOL Z 615 Egalisatiemiddel, stofarm / WAKOL Z 625 Egalisatiemiddel
LOBASOL 2K ImpactOil en LOBASOL Akzent 100 Wax

ALGEMENE INFORMATIE

De speciale afwerking maakt een duurzaam gebruik van een egaliseermiddel mogelijk en verbetert de volgende gebruikseigenschappen:

- Bescherming tegen vuil, stof, vloeistoffen
- Chemicaliënbestendigheid
- Eenvoudige reiniging en eenvoudig onderhoud

Er ontstaat een gebruiksooppervlak dat gelijk is aan een gelakt parketoppervlak.

De speciale afwerking kan de technische eigenschappen van het egaliseermiddel niet verbeteren.

Let op

Vanwege de specifieke oppervlakeigenschappen van cementhoudende egaliseermiddelen zijn de volgende belastingen en toepassingsgebieden vrijgegeven:

Privé gebruik	Commercieel gebruik
<ul style="list-style-type: none"> • Woonruimten • Slaapvertrekken • Kelders • Hobbyruimten 	<ul style="list-style-type: none"> • Boetieks • Kunstgalerijen • Musea • Kleuterscholen

Mechanische bestendigheid:

- Bestand tegen lichte schurende of rollende belastingen

Vloeistoffen:

- Zowel bij een gelakte als bij een geoliede systeemopbouw gaat het om diffusie-open systemen
- Vloeistoffen moeten onmiddellijk opgenomen worden, omdat dit bij langere inwerking tot verkleuringen kan leiden
- Wanneer oppervlaktebeschadigingen (krassen, gaten, sneden enz.) ontstaan, kunnen vloeistoffen ongehinderd in de vloer intrekken
- Afhankelijk van de eigen kleur van het egaliseermiddel resp. de oppervlaktebehandeling tekenen verontreinigingen zich sterker af, bijv. donkere koffievlek op een licht egaliseermiddel

Uiterlijk:

Kleinere optische gebreken, zoals kleurverschillen of fijne haarscheurtjes, kunnen bij het gebruik van een egaliseermiddel niet worden uitgesloten.

VERWERKINGSINSTRUCTIES | EGALISEERMIDDEL

Stap 1 – Voorbehandeling ondergrond:

- Er moet een minerale, voldoende dragende, ondervloer aanwezig zijn die aan de geldende normen voldoet en volgens de geldende normen is voorbereid
- Het gebruik op ondervloeren met een verhoogd restvochtgehalte of sneldrogende ondervloeren verhoogt het risico op scheurvorming bij een latere vervorming van de ondervloer
- De ondergrond moet voor het aanbrengen van een egaliseermiddel voorbereid worden, bijv. door vulling van gaten, verwijderen van oude lijm en egaliseerresten, egaliseren van oneffenheden, tegelondergrond of verschillende dekvloeren
- Afhankelijk van de ondergrond moeten passende voorstrijkmiddelen, egaliseermiddelen en/of dekvloer opvullingen worden geselecteerd
- Het egaliseermiddel kan in verdiepingen en gaten weglopen. Deze moeten vooraf worden afgesloten resp. geëgaliseerd.