



# Markant Color

## Ngjyra të ndryshme

NGJYRA E VAJIT TË DYLLIT TË FORTË



### Shkallë e njëtrajtshme shkëlqimi dhe pamje e plotë

Vaj dylli të fortë natyral, i ngjyrosur. Vajrat me cilësi të lartë që krijojnë shtresë nxjerrin në pah natyralitetin e drurit dhe njëkohësisht arrijnë rezistencë të lartë ndaj ndotjes dhe ujit.

- Formon membranë, rezistent ndaj fërkimit
- Pamje e njëtrajtshme dhe e plotë
- Zmbraps ujin dhe papastërtitë
- Përpunimi i shpejtë dhe i sigurt
- Thekson bukurinë natyrale të drurit
- Të gjitha variantet mund të përzihen me njëri tjetrin
- I përshtatshëm për lodra për fëmijë në përputhje EN 71-3

### Gama e përdorimit:

Për ngjyrosje profesionale parketesh dhe dyshemesh druri. Sugjerohet sipas preferencës drurë me pore të mëdha si lisi etj. Të përshtatshme pothuajse për të gjitha llojet e drurëve europiane dhe ekzotikë. Shih katalogun me llojet e drurit që do ta gjeni në faqen e internetit [www.loba.de](http://www.loba.de). Në rast dyshimi konsultohuni me fabrikën.

## Të dhëna teknike të produkteve

NR. ARTIKULLI			
10508	750 ml	6	480

Të gjitha ngjyrat disponohen në mostra 100 ml.

<b>Solide</b>	58,4 ±2%
<b>Përbërësit</b>	hidrokarbure alifatike, vajra vegjetalë të modifikuar, pigmente ngjyruar, substanca tharëse pa kobalt, dyll vegjetal, lëndë aktive anionike
<b>Magazinimi dhe transportimi</b>	36 muaj kohëzgjatja maksimale e magazinimit. Material i parrezikshëm sipas ADR. Nuk ndikohet nga ngrica.
<b>GISCODE</b>	Ö60
<b>2004/42/CE</b>	Vlera e lejueshme i BE-së për produktin (Kat. A/i): 500g/l (2010). Ky produkt përmban maksimumi 476g/l VOC.

## Të dhëna teknike të produkteve



Pa garanci për ngjyrën

## Udhëzime përpunimi

- Sipërfaqja duhet të jetë lëmuar siç duhet. DysHEMEJA duhet të jetë e thatë, pa shtresa të vjetra, vaj, yndyra, dyll, silikon, pluhur lëmimi dhe papastërti të tjera.
- Kushtet optimale të përpunimit eksitojnë në një temperaturë mjedisi nga +15°C deri + 25°C, temperaturë dysHEMEJE +15°C deri +22°C, lagështirë relative të ajrit 40% - 65%, temperaturë të materialit +18°C - + 25°C, lagështirë maksimale të drurit 12%, ajrosini mjaftueshëm mjediset e punës.
- Për të parandaluar dëmtimet e parketit duhet që gjatë përpunimit të synohet klima e pritshme e mjedisit që pritet në mesin e vitit.
- Para aplikimit transferoni materialin në një kovë LOBATOOL.
- Tundni mirë materialin.
- Cilësitë e drurit të përdorur, struktura dhe poret, si dhe kualiteti i motivit lëmuar ndikojnë intensivisht në nuancën e ngjyrës që arrihet. Rekomandojmë patjetër krijimin e mostrës së ngjyrës mbi drurin origjinal - pasi është lëmuar me teknikën e përshtatshme, për të kontrolluar ju vetë rezultatin dhe nëse nevojitet për ta miratuar klienti pë të cilin punoni.
- Duhet të merren parasysh "Udhëzime rrashinimi - Ngjyrosje të dysHEMEJE parketi" të LOBA-s.
- Para përdorimit të varianteve me ngjyra, rekomandojmë aplikime provë për të vlerësuar tonin e ngjyrës që mund të arrihet dhe efektin e përgjithshëm vizual. Ngjyrat mund të përzihen me njëra tjetrën. Për të krijuar një nuancë më të hapur ose për të reduktuar kapacitetin e mbulimit mund të shtohet varianti transparent. Për pamje të njëtrajtshme të ngjyrës nevojitet mbushje me pigment ngjyruës, kështu që hollimi lejohet të bëhet maksimumi në raport tre pjesë transparent dhe një pjesë ngjyrë.
- Nëse për sipërfaqe të mëdha nevojitet më shumë se një kuti, duhet të përzihet e gjithë sasia e nevojshme para fillimit të punës në një enë të madhe.
- Në sipërfaqe të lagura me ujë, për arsye të depërtimit të thellë

të pigmenteve ngjyruese te druri, kthimi në gjëndjen origjinale të sipërfaqes nuk është i mundur.

- Kini parasysh rregullat e përgjithshme dhe specifike të sigurisë së punës për produktin. Me shumë informacion specifik në lidhje me GISCODE mund të gjendet tek udhëzimet e përdorimit, të disponueshme në [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Ky produkti është pjesë integrale e "Connected Systems" të LOBA dhe Wakol. Kombinimet e miratuara me materialet ngjitëse të parketit Wakol i gjeni në "Connected Systems Matrix": [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

### HOLLUES

Për të krijuar një nuancë më të hapur ose për të reduktuar aftësinë e mbulimit përzihet Markant mat. Max. 3 pjesë transparent dhe 1 pjesë ngjyrë.

### MJET APLIKIMI / NORMË APLIKIMI

Lyerje me shpatull: LOBA Shpatull / përafër. 20ml/m<sup>2</sup> (50m<sup>2</sup>/l)  
Lyerje me rulon ose furçë: LOBA Rulon Microfaser 60-80 ose LOBA Furçë vaji / përafër. 60-100ml/m<sup>2</sup> (12m<sup>2</sup>/l)

### KOHA E THARJES

- Ngjyrosje të paktën pas 12 orësh.
- Megjithatë brënda 24 orëve.
- Mund të ecet pas 12 orëve.
- Mund të përdoret pas 24 orëve.
- Full Stress and coverage after 10 days.
- Mbulimi i shpejtë mundosohet me LOBA Cover 400, për detaje shih informacionet teknike të produktit.

## Udhëzime përpunimi

### PËRDORIMI MARKANTCOLOR:

Në veçanti për ngjyrosjen sugjerojmë të mbani parasysh rekomandimet për lëmim "Udhëzime lëmimi:: Ngjyrosja e dyshemeve me parket"

- Aplikoni me kujdes MarkantColor me shpatull LOBA seksion pas seksioni. Në dysheme të vjetra me lidhje apo dërrasa me anë të lëmuara përdorni rul LOBA Microfaser 60-80 si shtupë (mos e përdorni si rul).
- Menjëherë pastaj rrafshoni me aparat me disk dhe me LOBASAND SpecialPad bezhë.
- Lëreni të thahet për një natë, maksimumi 24 orë.
- Aplikoni njëtrajtësisht një shtresë të hollë Markant transparent me rul vaji LOBA Microfaser 60-80. Te ngjyrat e çelëta MarkantColor Farben, si alternativë me versionin transparent

mund të aplikohet MarkantNature.

### INFORMACION I RËNDËSISHËM

Në rastin e kohës së tharjes mbi 24 orë, para aplikimit të shtresës së dytë duhet të kryhet rrashnim i ndërmjetëm. Kjo nuk është e mundur në rastin e MarkantColor, kështu që periudhat e ndërmjetme të tharjes duhet të respektohen me korrektësi. Përndryshe do lindin probleme aderimi.

Keep soaked cloths, pads and other tools in closed containers. Moisten oil in combination with sanding dust, fabric cloths and so on with water or store in a sealable bucket and dispose of in a fire-safe manner, since otherwise there is a risk of self-ignition. Aplikimet me shpatull janë të mundshme vetëm në dysheme druri me fuga hermetike. Vaji që ka depërtuar brënda në fuga nuk thahet plotësisht për një periudhë kohe të gjatë.

## Udhëzime të përgjithshme

**Pastrimi i mjeteve të punës:** Pastroni mjetet e punës me tretës, si p.sh. pastrues furçash.

**Koha e tharjes:** Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 50%, si dhe ajrosje të vazhdueshme të ambientit të punës, pa rryma ajri. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen. Pa arritur forcimin (tharjen) e plotë mos pastroni dhe mos shtroni tapete. Për mbulimin e sipërfaqes para tharjes së plotë përdorni LOBA Cover 400. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në informacionet teknike përkatëse.

**Ngjitje e cepave:** Parketet që nuk janë ngjitur në mënyrë të qëndrueshme, dyshemetë me dërrasa druri, dyshemetë me veshje druri, parketet industriale, parketet mbi dysheme me system ngrohje si edhe llojet e drurit me kohë të shkurtër ndryshimi të lagështirës (p.sh. ahu) shfaqin ndryshime dimensionale në varësi të luhatjes së klimës së ambientit (lagështia relative e ajrit, temperatura). Me aplikimin e vajit në anët ngjetëse nuk shfaqen plasaritje të fugave .

**Ndërveprime:** Materiale të tilla si p.sh. nënshtresat e tapeteve, këmbët dhe rrotat e mobiljeve, ngjitësat elastikë për ngjitje ose fiksime të parketeve mund të shkaktojnë zbutje dhe çngjyrosje. Materiale ndërtimi të lëna mbi lidhjet mund të ndikojnë negativisht në prekje dhe në pamje. Ekspozimi në bojra floku, goma makinash, motorash, biçikletash, gjithashtu mund të shkaktojnë çngjyrosje të përhershme dhe të pandryshueshme të sipërfaqes.

**Udhëzime sigurie:** Gjatë procesit të tharjes së produkteve me përbajtje të lartë tretësi krijohen avuj të ndezshëm. Për këtë arsye ndalohet zjarri, drita e zhveshur, saldimi, pirja e duhanit, etj në distance të afërt me këto produkte. Ajrosni mirë ambientin ku punoni dhe magazinoni këto produkte. Pajisjet elektrike dhe ato ndihmëse që ndodhen në ambientet ku punohet duhet të jenë fikur me kohë për të siguruar që ato janë ftohur gjatë fillimit të punës. Çdo lloj shkëndije, duke përfshirë dhe pajisjet elektrike duhet të shmanget. Mbani të mbyllura shumë mirë kutitë e këtyre produkteve. Largoni elementë, bimë apo kafshë me ndjeshmëri ndaj avujve të tretësve, që ndodhen në zonën e emetimit të këtyre avujve.

**Connected Systems:** Nëpërmjet Connected Systems, produktet e testuara janë të optimizuara në mënyrë të tillë që të mos ketë ngjyrosje të errët të shkaktuar nga ndërveprimi kimik midis llakut dhe ngjitësit në rastin e përpunimit profesional.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë të përdoruesit, janë rezultat i përvijës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speziale. Për shkak të mundësive të shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve. Detyrimet dhe përgjegjësia jonë përcaktohet ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij informacioni as përmes këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.

Fjalët dhe simbolet me shenjë ® përfaqësojnë të drejta tregu, të cilat janë të regjistruara dhe të mbrojtura të paktën për hapësirën e Gjermanisë.