

Akzent 100 Oil



МАСЛО HIGH SOLID

**100% естествено масло за паркет**

Масло с високо сухо съдържание за дървени подове на растителна основа. Подчертава естествения характер на дървото. 100% несъдържащото разтворител масло защитава ефективно повърхността за продължително използване в частната и публичната сфера. Чрез добрата способност да прониква дървото се консервира, при това остава обаче с отворени пори и активно дишащо.

- Състои се от растителни масла
- 100% твърди частици – несъдържащ разтворители
- Малък разход, много икономично
- Висока устойчивост на вода
- Надеждна и лесна обработка
- Сертифицирано предотвратяване на плъзгане съгласно DIN EN 16165:2021-12 за работни зони
- Подходящ за детски играчки съгл. EN 71-3

Област на приложение:

Подходящ за импрегниращо първо третиране на дървени подове. Противоплъзгащ съгласно DIN EN 16165:2021-12 група за оценяване R10. Подходящ за детски играчки, изискванията на DIN EN 71-3 – „Миграция на определени елементи“ се изпълняват. Подходящ за почти всички европейски и екзотични видове дърво. Вземете предвид списъка с дървесни видове на LOBA, намира се на www.loba.de. В случай на съмнение е необходимо запитване до завода.



Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
10601	750 ml	6	480
	3l	6	180

Съставки модифицирани растителни масла, Сухи вещества, Сухи вещества, несъдържащи кобалт, Вода

Съхранение и транспорт 36 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Нечувствителен към измръзване.

GISCODE 010+

Указания за обработка

- Повърхността трябва да е професионално шлифована. Подът трябва да бъде сух и да няма евентуални стари слоеве масло, смазка, восък, силикон, шлифовъчен прах и други замърсявания.
- Оптималните условия за обработка са при стайна температура +15°C до + 25°C, температура на пода +15°C до +22°C, относителна влажност на въздуха 40% - 65%, температура на материала +18°C - + 25°C, максимална влажност на дървесината 12%, достатъчно проветрение на работните помещения.
- За да се предотвратят повреди на паркета, при обработката стремежът трябва да е насочен към вътрешния климат, очакван за средногодишно използване.
- Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATOOl.
- Добре разклатете материала.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.
- Този продукт е съставна част на „Connected Systems“ на LOBA и Wakol. Разрешените комбинации с паркетни лепила Wakol ще намерите в „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Маслен валик LOBA микрофазер 60 - 80 или плоска шпакла LOBA/30 - 60 ml (g)/m² в зависимост от поглъщателната способност на основата. Изравняване със специална подложка LOBA бежово.

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Може да се преминава по него след 12 часа.
- Може да се използва след 24 часа.
- Пълно натоварване и покриване след 10 дена.
- По-ранно покритие е възможно с LOBA Cover 400, за подробности вижте Техническата информация към продукта.

НАНАСЯНЕ С РОЛКА:

- Подгответе основата.
- Нанесете тънко с ролка масло с маслен валик LOBA микрофазер 60 - 80.
- Време за действие около 1 час
- Изравнете с едnodискова машина и специална подложка LOBA бежово.

НАНАСЯНЕ С ШПАКЛА:

За нормално натоварени зони: Нанесете втора ръка директно без междинно съхнене.

За силно натоварени зони: Нанесете втора ръка след изсъхване през нощта.

- Първа ръка: Нанесете масло с плоска шпакла LOBA на отделни участъци.
- Непосредствено изравнете с едnodисковата машина и поставена специална подложка LOBASAND SpecialPad, бежово.
- Втора ръка: Нанесете масло с плоска шпакла LOBA на отделни участъци.
- Непосредствено изравнете с едnodисковата машина и поставена специална подложка LOBASAND SpecialPad, бежово.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

Излишният материал трябва да се отстрани изцяло при изравняване. На отделни екзотични дървесини е възможно забавяне на изсъхването.

Съхранявайте напоените парцали, падове и други работни средства в затворени съдове, намокрете маслото заедно с шлифовъчния прах, парцала от плат и др.п. с вода или ги съхранявайте в затварящи се кофи респ. ги отстранете като отпадък пожаробезопасно - в противен случай има опасност от самовъзпламеняване. Грижливо проветрявайте работните зони по време на обработка и съхнене.

Нанасянето с шпакла са възможни само при дървени падове без фуги. Попадналото във фугите масло не изсъхва напълно за дълъг период време.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте работните устройства с разтворители, като например почистващ препарат за четки.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Залепване на кант: Нездраво залепен паркет, дъсчени подове, дървена настилка, индустриален паркет и паркет върху подово отопление, както и видове дърво с кратко време на промяна на влажността (например бук) работят силно при колебания на климата в помещението (влажност на въздуха, температура). При използването на масла не може да се стигне до образуване на фуги на отделяне.

Взаимодействия: Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, еластични лепила за паркет и монтаж, могат да доведат до омеквания и промяна на цвета. Отлаганията във фугите могат да са причина за хапични и оптични влошавания на качеството. Натоварванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други могат да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Connected Systems: Проверените чрез Connected Systems продукти са оптимизирани така, че при професионална обработка да не се стига до потъмняване, причинено от химическото взаимодействие между повърхностната обработка и лепилото.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.