

2K ImpactOil

Transparent



VAJ HIGH SOLID



Vaj natyral dyshemeje për kërkësa për cilësi të lartë

Vaj 2 K High Solid për dysheme druri me bazë përbërës natyrale. Thëkson karakterin natyral të drurit dhe arrin rezistencë të shkëlqyer. Si rezultat, i përshtatshëm për ambiente private dhe publike me kërkësa për cilësi të lartë, dhe që mund të përdoren edhe në ambiente me lagështi. Falë vetive të mira depërtuese druri ruhet, ndërsa poret mbeten të hapura dhe "merr frymë". Falë teknologjisë LOBA me 2 komponentë arrihet trajtim më i shpejtë, sensibilitet më i ulët në ndotje, rezistencë më e mirë ndaj ujit dhe kimikateve.

- I përshtatshëm për ambiente, të cilat janë ekspozuar kundrejt një lagështire të lartë
- Kursim kohe - përpunim me sistemin 1ditor
- Konsumim i ulët, efikasitet i lartë
- 100 % pa përbërës të ngurtë - tretës
- Cilësi jorrëshqitëse të certifikuar për ambiente pune DIN EN 16165:2021-12
- Përpunimi i shpejtë dhe i sigurt
- Një aplikim me rulon mjafton
- Mund të përdoret menjëherë pas 24 orësh
- I përshtatshëm për lodra për fëmijë në përputhje EN 71-3

Gama e përdorimit:

Të përshtatshme për trajtim fillestar imprenjimi të dyshemeve prej druri. Për ambiente të ekspozuara në lagështi të madhe, si banjo, spa etj. Rezistencë ndaj rrëshqitjes sipas grupit të vlerësimit R10 DIN EN 16165:2021-12. I përshtatshëm për lodra fëmijësh, sipas kërkesave DIN EN 71-3 - "Migrimi i elementëve të caktuara". Të përshtatshme pothuajse për të gjitha llojet e drurëve europianë dhe ekzotikë. Shih katalogun me llojet e drurit që do ta gjeni në faqen e internetit www.loba.de. Në rast dyshimi konsultohuni me fabrikën. Edhe për trajtimin e sipërfaqeve të masës së nivelimit prej çimentoje WAKOL Z 610 (pa pluhur), WAKOL Z 615 (pa pluhur) dhe WAKOL Z 625, kombinuar me LOBA Akzent 100 Wax.



Të dhëna teknike të produkteve

NR. ARTIKULLI			
10610	750 g	4	400
	2,5 kg	4	120

Përbërësit	vajra vegjetalë të modifikuar, lëndë aktive anionike, substanca tharëse pa kobalt, ujë
Magazinimi dhe transportimi	36 muaj kohëzgjatja maksimale e magazinimit. Materiali i parrezikshëm sipas ADR. Nuk ndikohet nga ngrica.
GISCODE	Ö10/DD+

Udhëzime përpunimi

- Trazoni përzjerjen, shtoni përforcues në raport 10:1 dhe trazoni (mund të bëhet edhe me LOBA Farbmischer). Në rast përzjerje sasive të vogla, duhet më parë të maten. Pas përzjerjes përpunimi i vajit transparent mund të bëhet për 2 orë, ndërsa i vaji ngjyruar për 1 orë.
- Sipërfaqja duhet të jetë lëmuar siç duhet. DysHEMEJA duhet të jetë e thatë, pa shtresa të vjetra, vaj, yndyra, dyll, silikon, pluhur lëmimi dhe papastërti të tjera.
- Kushtet optimale të përpunimit eksitojnë në një temperaturë mjedisi nga +15°C deri + 25°C, temperaturë dysHEMEJE +15°C deri +22°C, lagështirë relative të ajrit 40% - 65%, temperaturë të materialit +18°C - + 25°C, lagështirë maksimale të drurit 12%, ajrosini mjaftueshëm mjediset e punës.
- Për të parandaluar dëmtimet e parketit duhet që gjatë përpunimit të synohet klima e pritshme e mjedisit që pritet në mesin e vitit.
- Para aplikimit transferoni materialin në një kovë LOBATOOL.
- Tundni mirë materialin.
- Kini parasysh rregullat e përgjithshme dhe specifike të sigurisë së punës për produktin. Me shumë informacion specifik në lidhje me GISCODE mund të gjendet tek udhëzimet e përdorimit, të disponueshme në www.wingis-online.de.
- Ky produkti është pjesë integrale e "Connected Systems" të LOBA dhe Wakol. Kombinimet e miratuara me materialet ngjitëse të parketit Wakol i gjeni në "Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems

HOLLUES

Produkti është gati për përpunim dhe nuk lejohet hollimi!

MJET APLIKIMI / NORMË APLIKIMI

LOBA Rulon Microfaser 60-80 / 30-60ml (g)/m² në varësi të përthithjes së nënshtresës. Njëtrajtësimi i sipërfaqes me LOBASAND SpecialPad bezh.

KOHË E THARJES

- Mund të ecet pas 12 orëve.
- Mund të përdoret pas 24 orëve.
- Mbulim pas 5 ditësh.
- Mbulimi i shpejtë mundosohet me LOBA Cover 400, për detaje shih informacionet teknike të produktit.

APLIKIM ME RUL:

- Përgatitja nënshtresën.
- Aplikoni në shtresë të hollë vaji me rul LOBA Microfaser 60-80.
- Lini të veprojtë për afërsisht për 1 orë.
- Rrafshoni me aparat një disku me LOBASAND SpecialPad bezh.

PËRDORIM MBI MASA BALANCIMI PREJ ÇIMENTOJE WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 DHE WAKOL Z 625:

Përgatitja:

- Për masën e nivelimit WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 ose WAKOL Z 625, aplikoni WAKOL për përdorim direkt në përputhje me të dhënat e prodhuesit, mbani parasysh informacionet teknike.
- Mos e fërkoni masën e stukos, nëse ka përfshirje, shtypini me një teh të mprehtë.

Struktura e vajosur/e vulosur e sipërfaqes :

- Aplikoni një shtresë të hollë LOBA 2K ImpactOil me rulin e vajit me mikro fibra LOBA 60-80, konsumi rreth 80 g/m²
- Lëmojeni menjëherë me një makineri smerilimi dhe me nënshtresën e vendosur LOBASAND SpecialPad bezhë.
- Tharje për një natë.
- Aplikoni me kujdes dhe hollë seksion pas seksioni LOBA Akzent 100 Wax me shpatull LOBA (afro 20 g/m²).
- Lëmojeni menjëherë me një makineri smerilimi dhe me nënshtresën e vendosur LOBASAND SpecialPad bezhë.

Për detaje të tjera ju lutemi kushtoni vëmendje „Rekomandimit të vendosjes së masës niveluese si shtresë përdorimi | vajosur/ vulosur“.

INFORMACION I RËNDËSISHËM

Ndalohet aplikimi me spërkatje.

Materialii tepërt duhet të hiqet plotësisht gjatë njëtrajtësimi të sipërfaqes. Tharja me vonesë është e mundshme në disa drurë ekzotikë.

Keep soaked cloths, pads and other tools in closed containers. Moistened oil in combination with sanding dust, fabric cloths and so on with water or store in a sealable bucket and dispose of in a fire-safe manner, since otherwise there is a risk of self-ignition.

Udhëzime përpunimi

Aplikimet me shpatull janë të mundshme vetëm në dysheme druri me fuga hermetike. Vaji që ka depërtuar brënda në fuga

nuk thahet plotësisht për një periudhë kohe të gjatë.

Udhëzime të përgjithshme

Pastrimi i mjeteve të punës: Pastroni mjetet e punës me tretës, si p.sh. pastrues furçash.

Koha e tharjes: Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 50%, si dhe ajrosje të vazhdueshme të ambientit të punës, pa rryma ajri. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen. Pa arritur forcimin (tharjen) e plotë mos pastroni dhe mos shtroni tapete. Për mbulimin e sipërfaqes para tharjes së plotë përdorni LOBA Cover 400. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në informacionet teknike përkatëse.

Ngjitje e cepave: Parketet që nuk janë ngjitur në mënyrë të qëndrueshme, dyshemetë me dërrasa druri, dyshemetë me veshje druri, parketet industriale, parketet mbi dysheme me system ngrohje si edhe llojet e drurit me kohë të shkurtër ndryshimi të lagështirës (p.sh. ahu) shfaqin ndryshime dimensionale në varësi të luhatjes së klimës së ambientit (lagështia relative e ajrit, temperatura). Me aplikimin e vajit në anët ngjetëse nuk shfaqen plasaritje të fugave .

Ndërveprime: Materiale të tilla si p.sh. nënshtresat e tapeteve, këmbët dhe rrotat e mobiljeve, ngjitësat elastikë për ngjitje ose fiksimit të parketeve mund të shkaktojnë zbutje dhe çngjyrosje. Materiale ndërtimi të lëna mbi lidhjet mund të ndikojnë negativisht në prekje dhe në pamje. Ekspozimi në bojra floku, goma makinash, motorash, biçikletash, gjithashtu mund të shkaktojnë çngjyrosje të përhershme dhe të pandryshueshme të sipërfaqes.

Connected Systems: Nëpërmjet Connected Systems, produktet e testuara janë të optimizuara në mënyrë të tillë që të mos ketë ngjyrosje të errët të shkaktuar nga ndërveprimi kimik midis llakut dhe ngjitësit në rastin e përpunimit profesional.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë të përdoruesit, janë rezultat i përvojës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speciale. Për shkak të mundësive të shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve. Detyrimet dhe përgjegjësia jonë përcaktohet ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij informacioni as përmes këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.

Fjalët dhe simbolet me shenjë ® përfaqësojnë të drejta tregu, të cilat janë të regjistruara dhe të mbrojtura të paktën për hapësirën e Gjermanisë.