

2K ImpactOil Color

Ngjyra të ndryshme



NGJYRË VAJORE HIGH SOLID



Vaj natyral dyshemeje për kërkësa për cilësi të lartë

Vaj me ngjyrë 2 komponentësh High Solid për dysheme druri me bazë përbërës natyrale. Thëkson karakterin natyral të drurit dhe arrin rezistencë të shkëlqyer. Si rezultat, i përshtatshëm për ambiente private dhe publike me kërkësa për cilësi të lartë, dhe që mund të përdoren edhe në ambiente me lagështi. Falë vetive të mira depërtuese druri ruhet, ndërsa poret mbeten të hapura dhe "merr frymë". Falë teknologjisë LOBA me 2 komponentë arrihet trajtim më i shpejtë, sensibilitet më i ulët në ndotje, rezistencë më e mirë ndaj ujit dhe kimikateve.

- I përshtatshëm për ambiente, të cilat janë ekspozuar kundrejt një lagështire të lartë
- Kursim kohe - përpunim me sistemin 1ditor
- Konsumim i ulët, efikasitet i lartë
- 100 % pa përbërës të ngurtë - tretës
- Të gjitha variantet mund të përzihen me njëri tjetrin
- Përpunimi i shpejtë dhe i sigurt
- Cilësi jorreshqitëse të certifikuar për ambiente pune DIN EN 16165:2021-12
- I përshtatshëm për lodra për fëmijë në përputhje EN 71-3

Gama e përdorimit:

Për ngjyrosje profesionale parketesh dhe dyshemesh druri. Sugjerohen sipas preferencës drurë me pore të mëdha si lisi etj. Të përshtatshme për trajtim fillestar imprenjimi të dyshemeve prej druri. Për ambiente të ekspozuara në lagështi të madhe, si banjo, spa etj. Rezistencë ndaj rrëshqitjes sipas grupit të vlerësimit R10 DIN EN 16165:2021-12. I përshtatshëm për lodra fëmijësh, sipas kërkesave DIN EN 71-3 - "Migrimi i elementëve të caktuara". Të përshtatshme pothuajse për të gjitha llojet e drurëve europianë dhe ekzotikë. Shih katalogun me llojet e drurit që do ta gjeni në faqen e internetit www.loba.de. Në rast dyshimi konsultohuni me fabrikën.

Të dhëna teknike të produkteve

NR. ARTIKULLI			
10610	750 g	4	400

Të gjitha ngjyrat disponohen në mostra 100 ml.
10610-90 / MusterSet / 17 x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone e bardhë

Përbërësit vajra vegjetalë të modifikuar, pigmente ngjyrues, lëndë aktive anionike, substanca tharëse pa kobalt, ujë

Magaznimi dhe transportimi 36 muaj kohëzgjatja maksimale e magazinimit.
Material i parrezikshëm sipas ADR. Nuk ndikohet nga ngrica.

GISCODE Ö10/DD+

Të dhëna teknike të produkteve



Pa garanci për ngjyrën

Udhëzime përpunimi

- Trazoni përzierjen, shtoni përforcues në raport 10:1 dhe trazoni (mund të bëhet edhe me LOBA Farbmischer). Në rast përzierje sasive të vogla, duhet më parë të maten. Pas përzierjes përpunimi i vajit transparent mund të bëhet për 2 orë, ndërsa i vaji ngjyruës për 1 orë.
- Sipërfaqja duhet të jetë lëmuar siç duhet. Dyshemeja duhet të jetë e thatë, pa shtresa të vjetra, vaj, yndyra, dyll, silikon, pluhur lëmimi dhe papastërti të tjera.
- Kushtet optimale të përpunimit eksitojnë në një temperaturë mjedisi nga +15°C deri + 25°C, temperaturë dyshemeje +15°C deri +22°C, lagështirë relative të ajrit 40% - 65%, temperaturë të materialit +18°C - + 25°C, lagështirë maksimale të drurit 12%, ajrosini mjaftueshëm mjediset e punës.
- Për të parandaluar dëmtimet e parketit duhet që gjatë përpunimit të synohet klima e pritshme e mjedisit që pritet në mesin e vitit.
- Te metodat e tjera të aplikimit mund të ketë devijim të parametrave të tillë si koha e tharjes dhe konsumimi.
- Para aplikimit transferoni materialin në një kovë LOBATOOL.
- Tundni mirë materialin.
- Cilësitë e drurit të përdorur, struktura dhe poret, si dhe kualiteti i motivit lëmuës ndikojnë intensivisht në nuancën e ngjyrës që arrihet. Rekomandojmë patjetër krijimin e mostrës së ngjyrës mbi drurin origjinal - pasi është lëmuar me teknikën e përshtatshme, për të kontrolluar ju vetë rezultatin dhe nëse nevojitet për ta miratuar klienti pë të cilin punoni.
- Duhet të merren parasysh "Udhëzime rrashinimi - Ngjyrosje të dyshemeve parketi" të LOBA-s.
- Para përdorimit të varianteve me ngjyra, rekomandojmë aplikime provë për të vlerësuar tonin e ngjyrës që mund të arrihet dhe efektin e përgjithshëm vizual. Ngjyrat mund të përzihen me njëra tjetrën. Për të krijuar një nuancë më të hapur ose për të reduktuar kapacitetin e mbulimit mund të shtohet varianti transparent. Për pamje të njëtrajtshme të ngjyrës

nevojitet mbushje me pigment ngjyruës, kështu që hollimi lejohet të bëhet maksimumi në raport tre pjesë transparent dhe një pjesë ngjyrë.

- Nëse për sipërfaqe të mëdha nevojitet më shumë se një kuti, duhet të përzihet e gjithë sasia e nevojshme para fillimit të punës në një enë të madhe.
- Në sipërfaqe të lagura me ujë, për arsye të depërtimit të thellë të pigmenteve ngjyruese te druri, kthimi në gjëndjen origjinale të sipërfaqes nuk është i mundur.
- Kini parasysh rregullat e përgjithshme dhe specifike të sigurisë së punës për produktin. Me shumë informacion specifik në lidhje me GISCODE mund të gjendet tek udhëzimet e përdorimit, të disponueshme në www.wingis-online.de.
- Ky produkti është pjesë integrale e "Connected Systems" të LOBA dhe Wakol. Kombinimet e miratuara me materialet ngjitëse të parketit Wakol i gjeni në "Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems

HOLLUES

Për të krijuar një nuancë më të hapur ose për të reduktuar aftësinë e mbulimit përzihet me variantin transparent. Max. 3 pjesë transparent dhe 1 pjesë ngjyrë.

MJET APLIKIMI / NORMË APLIKIMI

LOBA Shpatull / per aplikim përafër. 30g/m² (33m²/kg) në varësi të përthithjes së nënshtresës. Lëmimi me LOBASAND SpecialPad bezh.

Udhëzime përpunimi

KOHA E THARJES

- Mund të ecet pas 12 orëve.
- Mund të përdoret pas 48 orëve.
- Full Stress and coverage after 10 days.
- Mbulimi i shpejtë mundosohet me LOBA Cover 400, për detaje shih informacionet teknike të produktit.

PARATRAJTIM OPSIONAL PËR TË ARRITUR EFEKTE SPECIALE

Bojë:

- PreTone

TROWEL APPLICATION:

- Apply oil with a LOBA trowel.
- Allow to work.
- Around 20 minutes after starting to apply the oil, equalise it with the single-disc machine and LOBASAND SpecialPad
- beige underneath.
- Trowel on a second application of oil.
- Allow to work.
- Around 20 minutes after starting to apply the oil, equalise it with the single-disc machine and LOBASAND SpecialPad
- beige underneath.

PËRDORIMI NË DYSHEME ME FUGA DHE DËRRASA ME ANË TË LËMUARA - APLIKIM ME PAD:

Aplikoni direkt 2K ImpactOilColor tek LOBASAND SpecialPad bezh. Përpunoni sipërfaqen me vajin me ndihmën e aparatit me disk tek. Njëtrajtësimi i sipërfaqes me LOBASAND SpecialPad bezh të ri. Tharje për një natë. Aplikoni 2K ImpactOilColor direkt tek LOBASAND SpecialPad bezh. Me ndihmën e aparatit me disk tek përpunoni sipërfaqen me vaj dhe njëtrajtësoni atë me LOBASAND SpecialPad bezh të ri. Informacione të mëtejshme për këtë mënyrë teknike do të gjeni tek "Këshilla teknike" në www.loba.de.

INFORMACION I RËNDËSISHËM

Ndalohet aplikimi me spërkatje.

Materialii tepërt duhet të hiqet plotësisht gjatë njëtrajtësimit të sipërfaqes. Tharja me vonesë është e mundshme në disa drurë ekzotikë.

Keep soaked cloths, pads and other tools in closed containers. Moisten oil in combination with sanding dust, fabric cloths and so on with water or store in a sealable bucket and dispose of in a fire-safe manner, since otherwise there is a risk of self-ignition. Aplikimet me shpatull janë të mundshme vetëm në dysheme druri me fuga hermetike. Vaji që ka depërtuar brënda në fuga nuk thahet plotësisht për një periudhë kohe të gjatë.

Udhëzime të përgjithshme

Pastrimi i mjeteve të punës: Pastroni mjetet e punës me tretës, si p.sh. pastrues furçash.

Koha e tharjes: Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 50%, si dhe ajrosje të vazhdueshme të ambientit të punës, pa rryma ajri. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen. Pa arritur forcimin (tharjen) e plotë mos pastroni dhe mos shtroni tapete. Për mbulimin e sipërfaqes para tharjes së plotë përdorni LOBA Cover 400. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në informacionet teknike përkatëse.

Ngjitje e cepave: Parketet që nuk janë ngjitur në mënyrë të qëndrueshme, dyshemetë me dërrasa druri, dyshemetë me veshje druri, parketet industriale, parketet mbi dysheme me system ngrohje si edhe llojet e drurit me kohë të shkurtër ndryshimi të lagështirës (p.sh. ahu) shfaqin ndryshime dimensionale në varësi të luhatjes së klimës së ambientit (lagështia relative e ajrit, temperatura). Me aplikimin e vajit në anët ngjetëse nuk shfaqen plasaritje të fugave .

Ndërveprime: Materiale të tilla si p.sh. nënshtresat e tapeteve, këmbët dhe rrotat e mobiljeve, ngjitësat elastikë për ngjitje ose fiksime të parketeve mund të shkaktojnë zbutje dhe çngjyrosje. Materiale ndërtimi të lëna mbi lidhjet mund të ndikojnë negativisht në prekje dhe në pamje. Ekspozimi në bojra floku, goma makinash, motorash, biçikletash, gjithashtu mund të shkaktojnë çngjyrosje të përhershme dhe të pandryshueshme të sipërfaqes.

Connected Systems: Nëpërmjet Connected Systems, produktet e testuara janë të optimizuara në mënyrë të tillë që të mos ketë ngjyrosje të errët të shkaktuar nga ndërveprimi kimik midis llakut dhe ngjitësit në rastin e përpunimit profesional.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë të përdoruesit, janë rezultat i përvojës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speciale. Për shkak të mundësive të shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve. Detyrimet dhe përgjegjësia janë përcaktuar ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij informacioni as përmes këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.

Udhëzime të përgjithshme

Fjalët dhe simbolet me shenjën ® përfaqësojnë të drejta tregu, të cilat janë të regjistruara dhe të mbrojtura të paktën për hapësirën e Gjermanisë.