



2K ImpactOil Color

rôzne farby

FARBA OLEJA HIGH SOLID



Prírodný podlahový olej pre najvyššie nároky

Farbný dvojzložkový olej High Solid pre drevené podlahy na rastlinnej báze. Umocňuje prirodzenosť dreva a zároveň umožňuje dosiahnutie excelentnej odolnosti. Takže vhodné pre verejné a súkromné priestory s maximálnymi nárokmi, a dokonca aj do vlhkých priestorov. Vďaka dobrej vsiakavosti sa drevo konzervuje, zostáva pri tom však s otvorenými pórami a aktívne dýcha. Vďaka technológii LOBA 2K sa redukuje náklady na údržbu a zároveň sa dosiahne lepšia odolnosť voči vode a chemikáliám.

- Vhodnosť pre priestory, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti
- Časovo úsporné spracovanie v 1-dňovom systéme
- Nízka spotreba, veľmi výdatný
- 100% sušiny - bez rozpúšťadiel
- Všetky varianty sa dajú medzi sebou miešať
- Bezpečné a ľahké spracovanie
- Certifikovaná protišmykovosť podľa DIN EN 16165:2021-12 pre pracovné oblasti
- Vhodné na detské hračky podľa EN 71-3

Oblasť použitia:

Pre profesionálne farbenie parkiet a drevených podláh. Prednostne sú vhodné hrubopórovité listnaté dreviny (dub, jaseň). Vhodný na impregnačné prvotné ošetrenie drevenej podlahy. Vhodné aj do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, ako napr. kúpeľňa, wellness atď. Protišmykové podľa DIN EN 16165:2021-12, skupina hodnotenia R10. Vhodné na detské hračky, sú splnené požiadavky DIN EN 71-3 - „Migrácia niektorých prvkov“. Vhodný takmer pre všetky európske a exotické druhy dreva. Zoznam druhov dreva LOBA je na stránke www.loba.de. V prípade pochybností je potrebná konzultácia v závode.

Údaje o výrobkoch

VÝR. Č.			
10610	750 kg	4	400

Všetky farby sa dodávajú aj v 100 ml vzorkových dózach.
10610-90 / Vzorkový set / 17 x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone

Zloženie	modifikované rastlinné oleje, pigmenty, sušiny, bezkobaltové sušiny, voda
Skladovanie a transport	Skladovateľnosť 36 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Výrobok nie je citlivý na mraz.
GISCODE	Ö10/DD+

Údaje o výrobkoch

Základné farby							
	900005 Čierna	900126 Biela	900148 Sivá				
Farby dreva							
	800099 Mahagón	800127 Orech	800132 Parený dub	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wenge	800200 Dub antik
Trendové farby							
	700133 Papyrus	900127 Chalk	900143 Oyster	900144 Clay	900145 Sand	900146 Pearl	900147 Strieborná

Nepreberáme záruky za farbu.

Pokyny ku spracovaniu

- Masu premiešať, pridať tužidlo v pomere 10:1 a miešaním vmiešať. Pokiaľ treba zmiešať čiastkové množstvá, je treba tieto odvážiť. Po zmiešaní sa dá transparentný olej spracovať 2 hodiny, farebný olej 1 hodinu.
- Povrch musí byť riadne obrúsený. Podlaha musí byť suchá a bez prípadných starých náterov, oleja, mastnoty, vosku, silikónu, brúsneho prachu a iných znečistení.
- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote miestnosti +15 °C až +25 °C, teplota podlahy +15 °C až +22 °C, rel. vlhkosť vzduchu 40 % - 65 %, teplota materiálu +18 °C - +25 °C, max. vlhkosť dreva 12 %, pracovné priestory dostatočne vetrať.
- Aby sa zabránilo poškodeniu parkiet, je potrebné sa pri spracovaní usilovať o klímu v miestnosti, ktorá sa očakáva pre použitie v ročnom priemere.
- Pri ostatných metódach aplikácie sa môžu parametre, ako časy sušenia a spotreba, odlišovať.
- Materiál neliať na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
- Materiál dobre pretrepať.
- Vlastný farebný odtieň použitého dreva, jeho štruktúra a pórovitosť, ako aj jemnosť výbrusu veľmi silno vplyvajú na farebný odtieň, ktorý chceme dosiahnuť. Dôrazne odporúčame urobiť vlastné odskúšanie farebného odtieňa, na originálnom dreve a za odbornej brúsnej techniky a následne nechať výsledok schváliť užívateľom.
- Dodržujte smernicu LOBA „Návod na brúsenie a farbenie parketových podláh“.
- Pred použitím farebných variantov odporúčame skúšobný náter pre určenie výsledného farebného odtieňa a pre optické zhodnotenie. Farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné. Pre zosvetlenie, resp. pre redukovanie krycej schopnosti je možné primiešať transparentnú variantu. Pre rovnomerný farebný obraz je potrebné nasýtenie pigmentami, preto by zriedenie malo byť v maximálnom pomere tri diely transparentu na jeden farebný

diel.

- Pokiaľ bude treba pre väčšiu plochu viac ako jednu dózu, je treba celkové množstvo zmiešať v pracovnej nádobe pred začatím práce.
- Pri namáčaných plochách nie je kvôli hlbokému vsiaknutiu pigmentov do dreva neskoršie vrátenie povrchu do pôvodného stavu možné.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.
- Tento produkt je súčasťou „Connected System“ od LOBA a Wakol. Schválené kombinácie s lepidlami na parkety Wakol nájdete v časti „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

RIEDIDLO

Pre zosvetlenie farebného odtieňa, resp. pre redukovanie krycej schopnosti zmiešať s transparentnou variantou. Maximálne tri diely transparentu na jeden farebný diel.

NANÁŠACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIÁLU

Špachtľa LOBA / na žiadosť cca 30 g/m² (33 m²/l) v závislosti od savosti podkladu. Egalizácia (zjednotenie) špeciálnym bieżovým padom LOBA.

DOBA SCHNUTIA

- Pochôdzne po 12 hodinách.
- Užívateľné po 48 hodinách.
- Možnosť úplného zaťaženia a odkrytie po 10 dňoch.
- Je možné skoršie zakrytie s LOBA Cover 400, kvôli detailom pozrieť technické informácie k výrobku.

Pokyny ku spracovaniu

VOLITEĽNÉ PRVOTNÉ OŠETRENIE PRE DOSIAHNUTIE ŠPECIÁLNEHO EFEKTU

Pigmentové moridlo:

- PreTone

SPARTELPÅFØRING:

- Påfør olie med LOBA fladespartel.
- Lad det virke.
- Cirka 20 minutter efter starten på oliepåføringen skal der egaliseres med enkeltskivemaskinen og LOBASAND SpecialPad
- beige.
- Spartl anden omgang olie på.
- Lad det virke.
- Cirka 20 minutter efter starten på oliepåføringen skal der egaliseres med enkeltskivemaskinen og LOBASAND SpecialPad
- beige.

POUŽITIE NA PODLAHÁCH SO ŠKÁRAMI A NA PALUBOVKE SO ZREZANÝMI HRANAMI-APLIKÁCIA PADOM:

Naniesť 2K ImpactOilColor priamo na LOBA špeciálny béžový pad. Pomocou jednotúčového stroja olej vmasírovať. Zjednotiť ďalším novým (suchým) LOBA špeciálnym béžovým padom. Schnutie cez noc. Naniesť 2K ImpactOilColor priamo na LOBA špeciálny béžový pad. Pomocou jednotúčového stroja olej vmasírovať. Zjednotiť ďalším novým LOBA špeciálnym béžovým padom (suchým). Ďalšie informácie ku tejto technike nájdete v "Tipoch a trikoch" na stránke www.loba.de.

DÔLEŽITÉ POKYNY

Nie je povolená aplikácia striekaním. Prebytočný materiál sa musí pri zjednocovaní úplne odstrániť. Pri niektorých exotických drevinách je možné dlhšie schnutie. Namočené handry, podložky a iné pracovné prostriedky uchovávajte v uzavretých nádobách, olej v kombinácii s brúsnym prachom, látkové handry atď. navlhčíte vodou alebo uložte do uzatvárateľného vedra alebo zlikvidujte bez použitia ohňa; inak hrozí riziko samovznietenia. Pracovné priestory počas aplikácie a schnutia dôkladne vetrajte. Nanášanie špachtľou je možné iba u drevených podláh s utesnenými škárami. Olej, ktorý sa dostal do škár schne veľmi dlho a nie úplne.

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje čistite rozpúšťadlami, napr. čistiacim prostriedkom na pranie štetcov.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievaniu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBA Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Lepenie hrán: Parkety nenalepené na pevno, palubovka, drevená dlažba, lamelové parkety, parkety na podlahovom kúrení a dreveniny s krátkou reakciou na zmenu vlhkosti (napr. buk) pri kolísaní klímy v priestore (vlhkosť vzduchu, teplota) značne pracujú. Pri použití olejov nemôže dôjsť ku vytvoreniu obrysových škár.

Vzájomné pôsobenie: Materiály obsahujúce zmäkčovadlá, napr. kobercové podložky, nohy nábytku, kolieska stoličiek, elastické lepidlá na parkety a montážne lepidlá môžu zapríčiniť zmäknutia a zafarbenia. Usadeniny v škárami môžu byť príčinou optických väd. Záťaž povrchu farbami na vlasy, pneumatikami, jazdením po povrchu na motocykloch, bicykloch a pod. môže mať za následok nezvratné sfarbenie povrchu.

Connected Systems: Produkty skontrolované prostredníctvom Connected System sú optimalizované tak, aby pri odbornom spracovaní nedošlo k tmavému sfarbeniu, spôsobenému chemickým vzájomným pôsobením medzi lakom a lepidlom.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezabavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani našim poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Slová a symboly označené symbolom © predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.