



PreTone

Diferite culori

COLORARE



Baiț de pigmentare pe bază de apă pentru parchet și podele din lemn. Intensificarea nuanței cu uleiuri de colorare. Prin intensificarea structurii lemnului și a fibrelor se obțin efecte de culoare pline de viață.

- Pentru culori semnificativ mai vii
- Reduce îngălbenirea specifică uleiului
- Prelucrare sigură și simplă
- Fără solvenți
- Sunt posibile combinații de culori aproape nelimitate
- Miros neutru

Domeniu de utilizare:


Pe lemn netratat, șlefuit cu atenție. Prin combinația dintre apă și pigment se obțin efecte de culoare intense, în special în cazul nuanțelor de culoare deschise. În combinație cu LOBA 2K ImpactOil Color și LOBA 2K Intensive Color se pot obține o multitudine de efecte de culoare. Gama aproape nelimitată a posibilităților de design permite și elaborarea de soluții individuale.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
10612	2,5l	6	144

Toate culorile sunt disponibile și ca doze mostră de 100 ml.

Corp solid	4,5 ±2%
Depozitare și transport	Stabil la depozitare 36 luni. Depozitare și transport la +5 până la +25°C. Protejați împotriva înghețului. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR.
GISCODE	W1



Alb Negru Maro Mocha Steel

Nicio garanție pentru culoare

Indicații de prelucrare

- Suprafața trebuie să fie șlefuită corespunzător. Podeaua trebuie să fie uscată și fără eventuale straturi vechi, ulei, vaselină, ceară, silicon, praf de șlefuire și alte impurități.
- Condițiile optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambientă de +15°C până la + 25°C, temperatura podelei +15°C +22°C, umiditatea relativă a aerului 40% - 65%, temperatura materialului +18°C - + 25°C, umiditatea maximă a lemnului 12°C, ventilați suficient spațiul de lucru.
- Pentru a preveni deteriorarea parchetului, la prelucrare se vor asigura condițiile de temperatură în încăperea specifică utilizării medii pe parcursul anului.
- Nu aplicați materialul pe podea, utilizați găleata de etanșare LOBATOOL.
- Agitați bine materialul.
- Nuanța proprie a lemnului utilizat, structura și porii acestuia, precum și finețea aspectului șlefuit au o influență foarte mare asupra nuanței obținute. Recomandăm insistent să aplicați pe lemnul original modelul de nuanțe prin tehnica de șlefuire compatibilă cu construcția pentru verificarea proprie și, dacă este cazul, pentru aprobarea de către șeful de șantier.
- Prin impregnarea ulterioară, denivelările suportului/parchetului și a pardoselii din lemn sunt în general intensificate. Pentru un aspect uniform este necesară tratarea prealabilă atentă și omogenă.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Pompa de pulverizare și mopul de lustruit LOBA sau rola din microfibre pentru vopsea LOBA 100-120 ca instrument de ștergere/cca 100-120ml/m² (8-10m²/l) 100-120ml/m² (8-10m²/l). Ruperea fibrelor de lemn ridicate după uscarea peste noapte cu mașina cu disc rotativ și discul special LOBA.

DURATĂ DE USCARE

- Uscare peste noapte. Uleiul trebuie să fie aplicat în interval de 24 de ore.

PRODUSE ADECVATE PENTRU IMPREGNAREA ULTERIOARĂ:

- 2K Intensive Color
- 2K ImpactOil Color.

APLICARE PRIN ȘTERGERE

- Aplicați uniform PreTone cu rola din microfibră pentru lac 100-120 LOBA.
- La final egalizați cu rola pentru lac 100-120 LOBA în direcția fibrei, după ce primul strat s-a absorbit complet în lemn aplicați material suplimentar.
- A se lucra pe secțiuni.
- Uscare peste noapte.
- Neteziți suprafața cu o mașină cu disc rotativ cu discul special LOBA verde așezat dedesubt (ruperea fibrelor de lemn ridicate) și apoi îndepărtați praful de șlefuire.
- În interval de 24 de ore impregnați suprafața cu nuanța dorită de LOBA 2K ImpactOilColor sau LOBA 2K IntensiveColor, prelucrarea se efectuează conform informațiilor tehnice ale produsului.

APLICARE PRIN PULVERIZARE

- În special la suprafețele mari, aplicarea prin pulverizare cu recipientul de pulverizare LOBA aduce o economie de timp semnificativă cu un mod de lucru ergonomic în același timp. Aplicarea cu aparatul de pulverizare trebuie să se efectueze de către 2 persoane, deoarece materialul trebuie să se egalizeze imediat după pulverizare. La suprafețele conectate de peste 100 m² trebuie să se utilizeze 2 sau mai multe aparate.
- Înaintea începerii lucrărilor, zonele imediat învecinate, ca de ex. ușile, plintele etc., trebuie să fie lipite cu bandă adezivă pentru tâmplărie adecvată.
 - Țineți duza de pulverizare pe cât posibil la un unghi și o distanță constantă față de suprafață și pulverizați cu PreTone bandă după bandă în strat subțire și uniform de cca 100-120 ml/m². După ce o bandă este pulverizată, trebuie să se egalizeze imediat cu un mop de lustruit LOBA.
 - Uscare peste noapte.
 - Neteziți suprafața cu o mașină cu disc rotativ cu discul special LOBA verde așezat dedesubt (ruperea fibrelor de lemn ridicate) și apoi îndepărtați praful de șlefuire.
 - În interval de 24 de ore impregnați suprafața cu nuanța dorită de LOBA 2K ImpactOilColor sau LOBA 2K IntensiveColor, prelucrarea se efectuează conform informațiilor tehnice ale produsului.

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați imediat echipamentele de lucru cu apă.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Lipirea muchiilor: parchetul lipit fără baterie, pardoselile din scânduri, pardoselile din dulapi de lemn, parchetul cu lamele și parchetul montat pe încălzirea în pardoseală, precum și tipurile de lemn cu durată scurtă de schimbare a umidității (de ex. fagul) lucrează puternic la oscilațiile climei ambiante (umiditatea aerului, temperatura). În cazul folosirii uleiurilor se poate împiedica formarea de spații libere.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoare, picioarele de mobilă, rolele de scaun, adezivii elastici pentru parchet și mobilă pot conduce la înmuieri și decolorări. Depunerile din rosturi pot cauza deteriorări tactile și vizuale. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete și altele similare pot conduce la decolorări permanente, ireversibile ale suprafeței.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.