PreTone
Çeşitli renkler

RENKLENDİRME

Parke ve ahşap zeminler için su bazlı pigment mordanı. Renkli yağlar altında renk tonunu yoğunlaştırma. Ahşap yapısının ve damarların yoğunlaştırılması ile canlı renk efektleri elde edilir.

- Belirgin şekilde daha güçlü renkler için
- Yağa özel solmayı azaltır
- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- Solvent içermez
- Neredeyse sınırsız renk kombinasyonları oluşturulabilir
- Kokusuz

Kullanım alanı:

Ham, özenli şekilde zımparalanmış ağaçlarda. Islatma ve pigmentleme kombinasyonu ile özellikle açık renk tonlarında daha yoğun renk efektleri elde edilir. LOBA 2K ImpactOil Color & LOBA 2K Intensive Colorile birlikte çok sayıda renk efekti elde edilebilir. Neredeyse sınırsız tasarım olanakları, kişiye özel şejilde hazırlanmış çözümlere olanak sağlar.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
10612	2,5 l	6	144

Tüm renkler 100 ml'lik örnek dozlar halinde de mevcuttur.

Katı cisim	4,5 ±2%
Depolama ve taşıma	36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir +5 ila +25°C'de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun. ADR'ye göre tehlikeli madde değildir.
GISCODE	W1

Beyaz | Siyah | Kahverengi | Mocha | Steel

Renk garantisi verilmez

17/06/2024

Uygulama talimatları

- Yüzey, tekniğe uygun şekilde zımparalanmış olmalıdır. Zemin kuru olmalı ve olası eski katmanlar, yağ, gres, silikon, zımpara tozu ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır.
- +15°C ila + 25°C oda sıcaklığı, +15°C ila +22°C zemin sıcaklığı, %40 - %65 bağıl nem, +18°C - + 25°C malzeme sıcaklıkları, maks. %12 ahşap neminde optimum işleme koşulları oluşur, çalışma mekanlarını yeterli şekilde havalandırın.
- Parkelerin zarar görmesini önlemek için, işleme sırasında, kullanım için ilgili mevsimde beklenen oda iklimi dikkate alınmalıdır.
- Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBA cila kovasını kullanın.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Kullanılan ahşabın kendi rengi, yapısı ve gözenekliliği, zımpara görünümünün temizliği, elde edilecek renk tonunu çok ciddi şekilde etkiler. Kendi kendinize test etmeniz için orijinal ağaç üzerinde derhal şantiyeye uygun zımparalama tekniği deneme yapmanızı ve gerekiyorsa iş sahibinden onay almak için renk tonu numunesi almanızı öneriyoruz.
- Sonradan emprenyeleme yapılarak zemin/parke ve ahşap tabanın bozuklukları genel olarak yoğunlaştırılır. Eşit bir görünüm olmasını sağlamak için özenli ve homojen bir ön işlem yapılması gerekir.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA püskürtme pompası ve saplı temizleme mopu veya LOBA cila rulosu mikro elyaf 100-120 silecek olarak / yaklaşık 100-120ml/m² (8-10m²/l). Biriken ahşap liflerinin gece boyunca kurumasından sonra tek diskli parlatma makinesi ve LOBA yeşil özel pedle kırılması.

KURUMA SÜRESİ

- Gece boyunca kuruma. Yağ, 24 saat içinde uygulanmalıdır.

SONRADAN EMPRENYELEME İÇİN UYGUN ÜRÜNLER:

- 2K Intensive Color
- 2K ImpactOil Color.

SİLME UYGULAMASI

- PreTone'u, LOBA mikro fiber 100-120 cila rulosu ile eşit şekilde silin.
- Daha sonra, ilk kat tamamen ahşabın içine çekildiğinde LOBATOLL 100-120 cila rulosu ile lif yönünde eşitleyin, bu sırada ek malzemeyi uygulayın.
- Bölüm şeklinde çalışın.
- Gece boyunca kuruma.
- Yüzeyi bir tek diskli parlatma makinesi ve alta döşenmiş LOBA yeşil özel pedle düzleyin (biriken ahşap liflerini kırın) ve ardından zımpara tozunu temizleyin.
- 24 saat içinde yüzeyi istenen LOBA 2K ImpactOilColor veya LOBA 2K IntensiveColor tonuyla emprenyeleyin,uygulama, ürünün teknik bilgilerine uygun şekilde yapılır.

PÜSKÜRTME UYGULAMASI

Püskürtme uygulaması, özellikle büyük yüzeylerde LOBA püskürtücü ile önemli ölçüde zaman tasarrufu ve aynı zamanda ergonomik bir çalışma şekli sağlar. Püskürtme işleminden hemen sonra malzemenin eşitlenmesi gerektiği için, püskürtme cihazıyla uygulama işlemi 2 kişi tarafından yapılmalıdır. 100 m²'den büyük bağlantılı yüzeylerde 2 veya daha fazla cihazın kullanılması gerekir.

- Çalışmalara başlamadan önce örn. kapılar, bazalar, vb. bitişik bölgeler uygun maskeleme bandıyla yapıştırılarak kapatılmalıdır.
- Püskürtme memesini yüzeye göre mümkün olduğunca sabit açıda ve mesafede tutun ve her hatta PreTone'u yaklaşık 100-120 ml/m² eşit, ince bir şekilde püskürtün. Bir hatta püskürtme işlemi yapıldıysa, hemen ardından bir LOBA saplı temizleme mopu ile eşitleme işlemi yapın.
- Gece boyunca kuruma.
- Yüzeyi bir tek diskli parlatma makinesi ve alta döşenmiş LOBA yeşil özel pedle düzleyin (biriken ahşap liflerini kırın) ve ardından zımpara tozunu temizleyin.
- 24 saat içinde yüzeyi istenen LOBA 2K ImpactOilColor veya LOBA 2K IntensiveColor tonuyla emprenyeleyin,uygulama, ürünün teknik bilgilerine uygun şekilde yapılır.

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de | www.loba.de

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Yangına karşı koruma:
Kat oluşturan sistemler:
DIBt onayına uymak ve DIN EN 14342, Tablo 1 uyarınca Cfl-s1 yangına karşıkoruma sınıfına ulaşmak için, cilalar için maks. 100 µm ve sert balmumu yağları için maks. 50 µm kuru film kalınlığı gereklidir.
Film oluşturmayan sistemler:
DIN EN 14342, Tablo 1 uyarınca Cfl-s1 yangına karşı koruma sınıfına ulaşmak için 20 ila 60 g/m²'lik bir uygulama miktarına uyulmalıdır.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kenar yapıştırma: Kaymaya dirençsiz bir şekilde yapıştırılmış parke, lambri zeminler, ahşap blok, yüksek kenarlı lamel parke ve yerden ısıtmada kullanılan parkeler ile nem değişme süresi kısa olan ahşap türleri (örn. kayın), oda iklimindeki (nem, sıcaklık) dalgalanmalarda çok fazla çalışır. Yağlar uygulanırken çatlama derzleri oluşabilir.

Etkileşim durumları: Halı altlıkları, mobilya ayakları, sandalye tekerlekleri, elastik parke ve montaj yapıştırıcıları gibi yumuşatıcı madde içeren malzemeler yumuşamalara ve renk değişikliklerine neden olabilir. Derzlerdeki tortular, dokunma hissine yönelik ve optik rahatsızlıklara neden olabilir. Saç boyaları, otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, vb. maddelerden kaynaklanan kirlenme durumları yüzeyde sürekli, geri dönüşü olmayan renk değişikliklerine neden olabilir.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de | www.loba.de