



2K Intensive Color

Ngjyra të ndryshme

NGJYROSJE



Astar me ngjyrë 2K High Solid me bazë vaji për dysheme druri. Arrin pamjen e ngjyrës së vajit nën verniqe. Aplikim i lehtë dhe i sigurt.

- Të gjitha variantet mund të përziehen me njëri tjetrin
- Pa kobalt dhe butanonoxime
- Përpunimi i shpejtë dhe i sigurt
- Mundësi dizajni të gjithanshëm
- Pa krijim ashpërsimesh të drurit
- Pa efektin e ngjitjes së cepave

Gama e përdorimit:

Për ngjyrosje profesionale parketesh dhe dyshemesh druri. Sugjerohet sipas preferencës drurë me pore të mëdha si lisi etj. Të përshtatshme pothuajse për të gjitha llojet e drurëve europianë dhe ekzotikë. Shih katalogun me llojet e drurit që do ta gjeni në faqen e internetit www.loba.de. Në rast dyshimi konsultohuni me fabrikën. Reduktim i ngjitjes së cepave shkaktuar nga bojrat e ujit. Në dysheme druri dhe parkete të lidhura me ngjitës elastikë nuk shfaqen lidhje elementesh.



Të dhëna teknike të produkteve

NR. ARTIKULLI			
11053	2,5kg	4	120

Të gjitha ngjyrat disponohen në mostra 100 ml.

Solide	93 ±2%
Viskoziteti	19 ±2s
Magazinimi dhe transportimi	12 muaj kohëzgjatja maksimale e magazinimit. Material i parrezikshëm sipas ADR. Nuk ndikohet nga ngrica.
GISCODE	Ö40/DD+



Pa garanci për ngjyrën

Udhëzime përpunimi

- Tundeni mirë produktin, shtoni përforcues në raport 5:1 dhe përzieni me LOBA Paint mixer. Në rast përzierje sasive të vogla ato duhet të jenë matur më parë. Pas përzierjes përpunimi mund të bëhet deri në 2 orë.
- Në kushte të kantierit me lagështi relative të ajrit 50% ose më shumë është e rëndësishme të garantohet një lëvizje e ajrit me ventilatorë.
- Sipërfaqja duhet të jetë lëmuar siç duhet. Dyshemeja duhet të jetë e thatë, pa shtresa të vjetra, vaj, yndyra, dyll, silikon, pluhur lëmimi dhe papastërti të tjera.
- Kushtet optimale të përpunimit eksitojnë në një temperaturë mjedisi nga +15°C deri + 25°C, temperaturë dyshemeje +15°C deri +22°C, lagështirë relative të ajrit 40% - 65%, temperaturë të materialit +18°C - + 25°C, lagështirë maksimale të drurit 12%, ajrosini mjaftueshëm mjediset e punës.
- Për të parandaluar dëmtimet e parketit duhet që gjatë përpunimit të synohet klima e pritshme e mjedisit që pritet në mesin e vitit.
- Para aplikimit transferoni materialin në një kovë LOBATOOL.
- Përzieni mirë materialin.
- Cilësitë e drurit të përdorur, struktura dhe poret, si dhe kualiteti i motivit lëmuar ndikojnë intensivisht në nuancën e ngjyrës që arrihet. Rekomandojmë patjetër krijimin e mostrës së ngjyrës mbi drurin origjinal - pasi është lëmuar me teknikën e përshtatshme, për të kontrolluar ju vetë rezultatin dhe nëse nevojitet për ta miratuar klienti pët të cilin punoni.
- Duhet të merren parasysh "Udhëzime rrashinimi - Ngjyrosje të dyshemeve parketi" të LOBA-s.
- Para përdorimit të varianteve me ngjyra, rekomandojmë aplikime provë për të vlerësuar tonin e ngjyrës që mund të arrihet dhe efektin e përgjithshëm vizual. Ngjyrat mund të përzihen me njëra tjetrën. Për të krijuar një nuancë më të hapur ose për të reduktuar kapacitetin e mbulimit mund të shtohet varianti transparent. Për pamje të njëtrajtshme të ngjyrës nevojitet mbushje me pigment ngjyruës, kështu që hollimi lejohet të bëhet maksimumi në raport tre pjesë transparent dhe një pjesë ngjyrë.
- Nëse për sipërfaqe të mëdha nevojitet më shumë se një kuti, duhet të përzihet e gjithë sasia e nevojshme para fillimit të punës në një enë të madhe.
- Kini parasysh rregullat e përgjithshme dhe specifike të sigurisë së punës për produktin. Me shumë informacion specifik në lidhje me GISCODE mund të gjendet tek udhëzimet e përdorimit, të disponueshme në www.wingis-online.de.

HOLLUES

Produkti është gati për përpunim dhe nuk lejohet hollimi!

MJET APLIKIMI / NORMË APLIKIMI

LOBA Rulon Microfaser 60-80 / përafër. 20-40ml/m² (25-50m²/l) në varësi të përthithjes së nënshtresës.
Njëtrajtësimi i sipërfaqes me LOBASAND SpecialPad bezh.

RRASHINIM I NDËRMJETËM

Astari nuk ka nevojë për rrashinim të ndërmjetëm.

KOHA E THARJES

- Shtresë të dytë verniku të paktën pas 12 orësh.
- Në rast vonese në tharje, prisni deri sa të thahet plotësisht.

VERNIQE TË PËRSHTATSHME PËR LUSTRIM TË DYTË:

- EasyFinish.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T.
- 2K Fusion.
- 2K InvisibleProtect

PARA-TRAJTIM OPSIONAL PËR TË ARRITUR EFEKTE SPECIALE

- PreTone

REKOMANDIM STRUKTURIMI PËR APLIKIM ME RULON:

- Aplikoni një shtresë të hollë astari me rulon LOBA Microfaser 60/80.
- Pasi e lini për të vepruar për 30'-60' rrafshoni plotësisht me aparat me disk tek dhe LOBASAND SpecialPad bezh, largoni plotësisht mbetjet.
- Tharje për të paktën 12 orë
- Aplikoni me rulon vernik uji LOBA (sipas informacioneve teknike).
- Lëmimi i ndërmjetëm me copë lëmimi LOBA Schleifvlies me shirita lëmuese P240.
- Aplikoni me rulon vernik uji LOBA (sipas informacionit teknik).

INFORMACION I RËNDËSISHËM

Nëse nuk arrihet ngopja e fibrave për shkak të sasisë së vogël të produktit të aplikuar, mund të paraqiten ndryshime në ngjyre. Materiali tepërt duhet të hiqet plotësisht gjatë njëtrajtësimit të sipërfaqes. Tharja me vonesë është e mundshme në disa drurë ekzotikë.

Keep soaked cloths, pads and other tools in closed containers. Moistened oil in combination with sanding dust, fabric cloths and so on with water or store in a sealable bucket and dispose of in a fire-safe manner, since otherwise there is a risk of self-ignition.

Udhëzime të përgjithshme

Pastrimi i mjeteve të punës: Pastroni mjetet e punës me tretës, si p.sh. pastrues furçash.

Koha e tharjes: Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 50%, si dhe ajrosje të vazhdueshme të ambientit të punës, pa rryma ajri. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen. Pa arritur forcimin (tharjen) e plotë mos pastroni dhe mos shtroni tapete. Për mbulimin e sipërfaqes para tharjes së plotë përdorni LOBA Cover 400. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në informacionet teknike përkatëse.

Ngjitje e cepave: Parketet që nuk janë ngjitur në mënyrë të qëndrueshme, dyshemetë me dërrasa druri, dyshemetë me veshje druri, parketet industriale, parketet mbi dysheme me system ngrohje si edhe llojet e drurit me kohë të shkurtër ndryshimi të lagështirës (p.sh. ahu) shfaqin ndryshime dimensionale në varësi të luhatjes së klimës së ambientit (lagështia relative e ajrit, temperatura). Me aplikimin e vajit në anët ngjetëse nuk shfaqen plasaritje të fugave .

Ndërveprime: Materiale të tilla si p.sh. nënshtresat e tapeteve, këmbët dhe rrotat e mobiljeve, ngjitësat elastikë për ngjitje ose fiksime të parketeve mund të shkaktojnë zbutje dhe çngjyrosje. Materiale ndërtimi të lëna mbi lidhjet mund të ndikojnë negativisht në prekje dhe në pamje. Ekspozimi në bojra floku, goma makinash, motorash, biçikletash, gjithashtu mund të shkaktojnë çngjyrosje të përhershme dhe të pandryshueshme të sipërfaqes.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë të përdoruesit, janë rezultat i përvojës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speziale. Për shkak të mundësive të shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve. Detyrimet dhe përgjegjësia jonë përcaktohet ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij informacioni as përmes këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.

Fjalët dhe simbolet me shenjën ® përfaqësojnë të drejta tregu, të cilat janë të regjistruara dhe të mbrojtura të paktën për hapësirën e Gjermanisë.