

TopGel

СПЕЦИАЛЕН ПРОДУКТ



За по-плътна повърхност

Полиуретанова лакова шпакловка на водна основа. За използване в междинния слой.

- Подготвя оптимално повърхността за окончателно лакиране
- Позволява оптично по-плътна повърхност
- Малък разход, много икономично

Област на приложение:

Затваря пори в дървесина и малки фуги <0,3 mm преди окончателното лакиране. Така не се позволява свиване на лака и повърхността изглежда оптично по-плътна. TopGel не замества кита за фуги.

Продуктови данни

АРТИКУЛ №	กระเป๋а	ящик	бидон
11455	4 kg	4	84

Твърдо тяло	37,5 ±2%
Съхранение и транспорт	12 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване.
GISCODE	W3+
Директива 2004/42/EO	ЕС гранична стойност за продукта (кат. A/i): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа максимално 57 g/l ЛОС.

Указания за обработка

- Повърхността трябва да е професионално шлифована. Подът трябва да бъде сух и да няма евентуални стари слоеве масло, смазка, въськ, силикон, шлифовъчен прах и други замърсявания.
- Оптималните условия за обработка са при стайна температура +15°C до + 25°C, температура на пода +15°C до +22°C, относителна влажност на въздуха 40% – 75%, температура на материала +18°C – + 25°C , максимална влажност на дървесината 12%, достатъчно проветрение на работните помещения.
- За да се предотвратят повреди на паркета, при обработката стремежът трябва да е насочен към вътрешния климат, очакван за средногодишно използване.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.

РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Плоска шпакла LOBATOOL/ок. 20 g/m² (50 m²/kg).

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Най-ранно повторно лакиране след 30 мин.
- При забавяне на съхненето изчакайте пълно изсъхване.

ЗА ПОВТОРНО ЛАКИРАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ЛАКОВЕ:

Може да се използва в комбинация с всички матови, степен на гланц полуматово, матово, екстра матово лакове LOBA. Не комбинирайте с гланцови системи.

ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПАРКЕТИ И ДЪРВЕНИ ПОДОВЕ:

- Подгответе правилно основата, грундирайте и нанесете воден лак LOBA.
- Изсъхване, междинно шлифоване.
- Нанесете с шпакла TopGel внимателно еднократно с плоска шпакла LOBATOOL.
- След изсъхване нанесете с ролка воден лак LOBA.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Междинно шлифоване: Ако трябва да се нанесат няколко слоя лак, за постигане на достатъчно сцепление на междинния слой в рамките на 24 часа може да се извърши лакиране отгоре без междинно лакиране, а после само с междинно шлифоване. С междинно шлифоване преди последното нанасяне се постига равномерна повърхност. След всяко междинно шлифоване отстранявайте внимателно праха.

Използване на grund или пълно многослойно покритие: Използването на grund повишава надеждността на обработката и гарантира повърхност без натрупвания и без ивици, почти независимо от вида дърво. Ще намерите допълнителни детайли в списъка за видовете дърво на LOBA в актуалния продуктов каталог.

Залепване на кантове: Системите лак на водна основа по правило показват тенденция към залепване на кантовете. За да се изключи до голяма степен образуването на неправилно разположени фуги със съпровождащо залепване на блокове, се прилагат различни мерки: Устойчиво на преместване, сътв. здраво еластично залепване на елементите на паркета, внимателно китване на фугите, използване на подходящ грунд, като например LOBA EasyPrime, предварително третиране преди полагането на нута и перото на массивни дъсчени подове със съвместима с лака вакса на каналите. Вземането на мерки, които поддържат постоянен климата в помещението, По-специално относителната влажност на въздуха. (Препоръчва се внимателно консултиране на клиента). Особено податливи са стари подове с предварително повредени, лабилни лепила, еластично залепени или заковани паркетни подове, дъсчени подове, дървена настилка, индустриски паркет, паркет върху подово отопление, дървесина с кратко време на промяна на влажността, като например бук, клен.

Взаимодействия: Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, еластични лепила за паркет и монтаж, могат да доведат до омеквания и промяна на цвета. Отлаганията във фугите могат да са причина за хaptични и оптични влошавания на качеството. Натоварванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други могат да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Общи указания

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразните възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти.

Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.