

2K InvisibleProtect



IZOLIM



Mbrojtjës sipërfaqesh i gjeneratës së fundit me bazë uji për dysheme druri dhe parkete. Për dëmtime ekstreme. Ruhet pamja natyrale dhe ndjesia e drurit të papërpunuar. Shtresa pothuajse e tejdokshme është tepër rezistente ndaj gërvishjeve falë cilësisë superiore të lëndëve të para. Elasticitet, rezistencë e shkëlqyer ndaj kimikateve dhe friksionit.

- Strukturë natyrale dhe ndjesi dyshemeje druri të papërpunuar
- Strukturë 2 shtresash pa astar
- Emetime shumë të ulta, çertifikuar nga EC1 Plus
- Cilësi jorrëshqitëse të certifikuar për ambiente pune DIN EN 16165:2021-12
- Pa shkëlqin
- Rezistencë e shkëlqyer ndaj kimikateve
- Pastrim aq i lehtë sa sipërfaqet e lyera
- Pa theksim, ngjyra origjinare e drurit ruhet si në gjëndjen e tij të papërpunuar.
- Meets all requirements of ÖNORM C2354:2009 for the highest stress class


Gama e përdorimit:

Të përshtatshme për dysheme druri, parkete dhe dysheme tape. Rezistencë ndaj rrëshqitjes sipas grupit të vlerësimit R10 DIN EN 16165:2021-12.



Të dhëna teknike të produkteve

Ngarkesa



NR. ARTIKULLI

NR. ARTIKULLI			
11474	1kg	6	360
	5kg	2	96

Niveli i shkëlqimit
përafërsisht* 9

Solide 32 ±2%

Viskoziteti 28 ±2s

Magazinimi dhe
transportimi 15 months of storage stability.
Material i parrezikshëm sipas ADR.
Depozitim dhe transportim në
temperatura +5°C deri +25°C.
Mbrojeni nga ngrica.

GISCODE W2/DD+

2004/42/CE Vlera e lejueshme i BE-së për
produktin (Kat. A/j): 140g/l (2010).
Ky produkt përmban maksimumi
49g/l VOC (Përzierje me përforsues).

*Shkalla e shkëlqimit matet në temperaturë 60° në qelq. Varet nga trashësia e shtresës dhe kushtet e ambientit (temperatura, lagështira relative e ajrit) gjatë tharjes. Vlerat janë vetëm indikative.

Udhëzime përpunimi

- Tundeni mirë produktin, shtoni përforsues në raport 10:1 dhe përzieni duke tundur. Në rast përzierje sasive të vogla përdorni matësin e sasive LOBA ose një shkallë tjetër matje të përbërësve. Pas përzierjes përpunimi mund të bëhet deri në 2 orë.
- Sipërfaqja duhet të jetë lëmuar siç duhet. Dyshemeja duhet të jetë e thatë, pa shtresa të vjetra, vaj, yndyra, dyll, silikon, pluhur lëmimi dhe papastërti të tjera.
- Kushtet optimale të përpunimit eksitojnë në një temperaturë mjedisi nga +15°C deri + 25°C, temperaturë dyshemeje +15°C deri +22°C, lagështirë relative të ajrit 40% - 65%, temperaturë të materialit +18°C - + 25°C, lagështirë maksimale të drurit 12%, ajrosini mjaftueshëm mjediset e punës.
- Për të parandaluar dëmtimet e parketit duhet që gjatë përpunimit të synohet klima e pritshme e mjedisit që pritet në mesin e vitit.
- Për të reduktuar rrezikun e presionit të tepërt të ënjtjes, rekomandojmë aplikimin e maksimumit 2 aplikime me rul në ditë.
- Para aplikimit transferoni materialin në një kovë LOBATOOL.
- Tundni mirë materialin.
- Kini parasysh rregullat e përgjithshme dhe specifike të sigurisë së punës për produktin. Me shumë informacion specifik në lidhje me GISCODE mund të gjendet tek udhëzimet e përdorimit, të disponueshme në www.wingis-online.de.
- Ky produkti është pjesë integrale e "Connected Systems" të LOBA dhe Wakol. Kombinimet e miratuara me materialet ngjitëse të parketit Wakol i gjeni në "Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems

HOLLUES

Produkti është gati për përpunim dhe nuk lejohet hollimi!

MJET APLIKIMI / NORMË APLIKIMI

LOBA rulon Deluxe 120 / 110-130ml(g)/m² = 8-9m²/l(kg)

RRASHINIM I NDËRMJETËM

Brënda 24 orëve mund të bëhet lyerje me astar pa rrashinim të ndërmjetëm në vijim. Rezultati përfundimtar vizual mund të përmirësohet me një lëmim të ndërmjetëm përpara shtresës së fundit të bojës.
Përdorni Pad LOBASAND Lochpad P180 me vrima ose më të hollë, alternativisht copë lëmuese LOBASAND Schleifgitter P180 ose më të hollë.
Para lyerjes me vernik largoni plotësisht pluhurin.

KOHA E THARJES

- Mund të ecet mbi të me kujdes, mund të shtrohet me rërë dhe mund të verniçohet mbi të jo më herët sesa pas 4 orësh.
- Përdorim i lehtë pas 24 orëve.
- Mundësi përdorimi të plotë dhe mbulimi pas 5 ditësh.
- Mbulimi i shpejtë mundosohet me LOBA Cover 400, për detaje shih informacionet teknike të produktit.
- Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 50%.

Additives

The range of application, properties and appearance can be extended by combining with LOBA additives. Please refer to the technical information of the additives for possible combinations.

Udhëzime përpunimi

REKOMANDIM STRUKTURIMI PA ASTAR, PËR ZONA ME DËMTIME INTENSIVE:

E realizueshme për ngjitje të qëndrueshme rezistente kundër shtytjes ose ngjitje të qëndrueshme elastike. 2K InvisibleProtect për lloje druri të lehta si lisi, frashri, panja dhe ahu i lehtë. Për të reduktuar rrezikun e formimit të kores, veçanërisht me lloje druri kritike dhe intensive me ngjyra, 2K InvisibleProtect mund të pastrohet me EasyPrime përpara aplikimit të parë.

- Përgatisni përshtatshëm nënshtresën.
- 2K InvisibleProtect rul
- Tharje
- Lëmimi i ndërmjetëm
- 2K InvisibleProtect rul

REKOMANDIM STRUKTURIMI ME PRAJMER VAJI :

Struktura kombinon pamjen dhe ndjesinë e një sipërfaqeje të vajosur me cilësitë e pastrimit të sipërfaqeve të lyera.

- Përgatisni nënshtresën dhe lëmoni si duhet.
- Përdorni prajmerin LOBA 2K Intensive
- Tharje sipas informacioneve teknike.
- Aplikoni me rulon 2K InvisibleProtect

Për zona me dëmtime intensive nevojitet një aplikim tjetër me 2K InvisibleProtect Para aplikimit të fundit duhet të bëhet një lëmimi i ndërmjetëm me copë lëmimi LOBASAND Schleifvlies dheme shirita lëmuese P240.

PËRDORIM NË TAPË:

Hermetizoni pasi ngjitësi të jetë mpiksuar mjaftueshëm.

Tapë natyrale e papërpunuar:

- Aplikoni me rulon dy shtresa 2K InvisibleProtect
- Pas shtresës së parë, lini një natë të thahet (dedukton rrezikun për bymim të kokrrizave).
- Rrashinim i ndërmjetëm para shtresës së fundit..

Tapë e parapregatitur

Merrni parasysht udhëzimet e furnitorit të tapës. Nëse është i përshtatshëm për rilyerje aplikoni një shtresë me 2K InvisibleProtect pas lëmimit të ndërmjetëm.

Rinovim / Rilyerje mbi shtresat e vjetra

Pastrim i nënshtresës me LOBA CareRemover. Përdorni aparat me disk tek dhe LOBA special-Pad grün (Jeshil). Mbetjet nga përpunimi duhet të hiqen plotësisht. Edhe pak mbetje të lëna mund të pengojnë aderimin optimal të vernikut. Pastroni me ujë të neutralizuar. Pas tharjes kryhet lëmimi i mirë i ndërmjetëm. Aplikoni me rulon një shtresë 2K InvisibleProtect

Këshilla mbi dhënien e ngjyrës

Për arritjen e një ndriçimi/ një efekti zbardhues në nënshtresa të ndriçuara ne këshillojmë shtimin e LOBA Whitener në përputhje me IT (informacionet teknike) mbi produktin. Për të minimizuar reaksionet e ngjyrës me taninën, në rastin e materialit të tapave duhet që shtresa e parë e llakut të aplikohet në formën e lëvruar pa shtesë për ngjyrën. Më pas është e domosdoshme që të kryhet tharja gjatë natës.

Për arritjen e një intensifikimi të ngjyrës mbi materialin natyror të tapave si dhe dyshemetë prej tape të ngjyrosura me ngjyrë të murrme dhe të kuqërremtë, ne këshillojmë shtimin e LOBA Amberizer në përputhje me IT mbi produktin.

INFORMACION I RËNDËSISHËM

Në rast ashpërsimi intensiv të drurit, opsionalisht aplikoni një shtresë akoma 2K InvisibleProtect A.T pas një rrashinimi të ndërmjetëm. Produktet e mirëmbajtjes që aplikohen mund të ndryshojnë sipërfaqen duke i dhënë pamjen e një sipërfaqeje të ngjyrosur pa shkëlqim. Për këtë arsye rekomandojmë mospërdorimin e tyre. Në vend të tyre sipërfaqja rrashinohet në varësi të dëmtimeve dhe hermetizohet me aplikimin e produktit 2K InvisibleProtect

Udhëzime të përgjithshme

Pastrimi i mjeteve të punës: Pastroni mjetet e punës me ujë menjëherë pas përdorimit.

Koha e tharjes: Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 50%, si dhe ajrosje të vazhdueshme të ambientit të punës, pa rryma ajri. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen. Pa arritur forcimin (tharjen) e plotë mos pastroni dhe mos shtroni tapete. Për mbulimin e sipërfaqes para tharjes së plotë përdorni LOBA Cover 400. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në informacionet teknike përkatëse.

Rrashinim i ndërmjetëm: Në rastin e aplikimit të disa shtresave verniku, për arritjen e aderimit të mjaftueshëm të shtresës së ndërmjetme, lyerja e shtresës që pason bëhet brenda 24 orëve pa rrashinim të ndërmjetëm. Me rrashinim të ndërmjetëm para aplikimit të shtresës së fundit arrihet një sipërfaqe e njëtrajtshme. Pastroni me kujdes pluhurin pas çdo rrashinimi të ndërmjetëm.

Ndërveprime: Materiale të tilla si p.sh. nënshtresat e tapeteve, këmbët dhe rrotat e mobiljeve, ngjitësat elastikë për ngjitje ose fiksion të parketeve mund të shkaktojnë zbutje dhe çngjyrosje. Materiale ndërtimi të lëna mbi lidhjet mund të ndikojnë negativisht në prekje dhe në pamje. Ekspozimi në bojra floku, goma makinash, motorash, biçikletash, gjithashtu mund të shkaktojnë çngjyrosje të përhershme dhe të pandryshueshme të sipërfaqes.

Udhëzime të përgjithshme

Connected Systems: Nëpërmjet Connected Systems, produktet e testuara janë të optimizuara në mënyrë të tillë që të mos ketë ngjyrosje të errët të shkaktuar nga ndërveprimi kimik midis llakut dhe ngjitësit në rastin e përpunimit profesional.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë të përdoruesit, janë rezultat i përvojës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speziale. Për shkak të mundësive të shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve. Detyrimet dhe përgjegjësia janë përcaktuar ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij informacioni as përmes këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.

Fjalët dhe simbolet me shenjën ® përfaqësojnë të drejta tregu, të cilat janë të regjistruara dhe të mbrojtura të paktën për hapësirën e Gjermanisë.