

VivaPrime



ГРУНДИРАНЕ



Грундиране за нанасяне с ролка и шпакла за паркет на водна основа.

- Понижава залепването на ръбовете
- Подходяща за ремонт и ново полагане
- Добро съотношение цена/производителност
- Надеждна и лесна обработка

Област на приложение:

Подходящ за всички светли европейски видове дървесина, например дъб, клен, бреза, ясен, смърч. В случай на съмнение е необходимо запитване до завода. Редуцира се залепващото по ръбовете действие на водните лакове.



Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
11518	5 l	4	128
	10 l	-	60

Твърдо тяло	29 ±2%
Вискозитет DIN 4	20 ±2s
Съхранение и транспорт	12 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване.
GISCODE	W2+
Директива 2004/42/ЕО	ЕС гранична стойност за продукта (кат. A/i): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа максимално 49 g/l ЛОС.

Указания за обработка

- Повърхността трябва да е професионално шлифувана. Подът трябва да бъде сух и да няма евентуални стари слоеве масло, смазка, восък, силикон, шлифовъчен прах и други замърсявания.
- Оптималните условия за обработка са при стайна температура +15°C до + 25°C, температура на пода +15°C до +22°C, относителна влажност на въздуха 40% - 75%, температура на материала +18°C - + 25°C, максимална влажност на дървесината 12%, достатъчно проветрение на работните помещения.
- За да се предотвратят повреди на паркета, при обработката стремежът трябва да е насочен към вътрешния климат, очакван за средногодишно използване.
- За да намалите риска от прекомерен натиск при подуване, препоръчваме да се нанасят максимум 2 ръце с валик на ден.
- Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATOOL.
- Добре разбъркайте материала.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.

РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Валяк за боядисване LOBA Universal 100 или валяк за боядисване LOBA Microfaser 100-120 / 100-120 ml/m²

Смес за шпакловане LOBA / ок. 60 ml/m² (16 m²/l) (2 x на кръст).

МЕЖДИННО ШЛИФОВАНЕ

Не шлифовайте междинно грунда.

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- При нанасяне с ролка може да се лакира повторно най-рано след ок. 60 минути, при нанасяне с шпакла след 30 мин. но в рамките на 24 часа.
- При забавяне на съхненето изчакайте пълно изсъхване.

_FRБОИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ПРЕБОЯДИСВАНЕ:

Нормално износване:

- Life.

До силно износване:

- Viva.
- EasyFinish.

До особено силно износване:

- Двукomпонентна смес.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T..
- 2K UltraSport.

ИЗПОЛЗВАНЕ:

- Подгответе правилно основата.
- Нанесете с ролка богат слой грунд.
- Изсъхване.
- Нанесете воден лак LOBA с шпакла.

АЛТЕРНАТИВНО НАНАСЯНЕ С ШПАКЛА:

Използвайте само върху дъб, ясен. При замърсени стари подове и подове с fugи нанасяйте само с ролка.

- Подгответе правилно основата
- шпакловайте с VivaPrime (около 40 ml/m²).
- Изсъхване.
- Шпакловайте с VivaPrime на кръст (около 20 ml/m²)
- Изсъхване около 30 минути.
- Нанесете воден лак LOBA с шпакла.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Използване на грунд или пълно многослойно покритие: Използването на грунд повишава надеждността на обработката и гарантира повърхност без натрупвания и без ивици, почти независимо от вида дърво. Ще намерите допълнителни детайли в списъка за видовете дърво на LOBA в актуалния продуктов каталог.

Залепване на кантове: Системите лак на водна основа по правило показват тенденция към залепване на кантовете. За да се изключи до голяма степен образуването на неправилно разположени фуги със съпровождащо залепване на блокове, се прилагат различни мерки: Устойчиво на преместване, съотв. здраво еластично залепване на елементите на паркета, внимателно китване на фугите, използване на подходящ грунд, като например LOBA EasyPrime, предварително третиране преди полагането на нута и перото на масивни дъсчени подове със съвместима с лака вакса на каналите. Вземането на мерки, които поддържат постоянен климата в помещението, По-специално относителната влажност на въздуха. (Препоръчва се внимателно консултиране на клиента). Особено податливи са стари подове с предварително повредени, лабилни лепила, еластично залепени или заковани паркетни подове, дъсчени подове, дървена настилка, индустриален паркет, паркет върху подово отопление, дървесина с кратко време на промяна на влажността, като например бук, клен.

Взаимодействия: Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, еластични лепила за паркет и монтаж, могат да доведат до омеквания и промяна на цвета. Отлаганията във фугите могат да са причина за хапични и оптични влошавания на качеството. Натоварванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други могат да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.