

# Sealer FR



POSEBNI IZDELEK



## Da boste lahko mirno spali

Dvokomponentni posebni lak za parket. Za boljšo zaščito proti požaru. S sredstvom Sealer FR se nastajanje dima pri lesenih podih zmanjša za skoraj 90 %. Zavira gorenje, tako da zmanjša širjenje žarišča požara za najmanj 50 %.

- Aktivno izboljšanje protipožarne zaščite
- Za objekte s posebnimi predpisi za požarno varnost
- Preprosta obdelava v sistemu LOBA
- Ni slabih učinkov za videz
- Inovacija znamke LOBA

## Področje uporabe:

Primerno za vse vrste lesa s surovo gostoto  $\geq 0,47 \text{ g/cm}^3$  (npr. bukev, hrast, merbau, wenge). Za doseg težko vnetljive površine po standardu EN 13501-1, razred Cfl-s1, na masivnem parketu, kjer ni mogoče zagotoviti najmanjše debeline plasti po EN 14342 in na nestandardnih masivnih lesenih podih. Potrebno je lepljenje na nevljudno mineralno podlago. Za dodatne podatke glejte dokazilo o preizkusu – poročilo za klasifikacijo požarnih lastnosti po DIN EN 13501-1.

## Podatki o izdelku

ŠT. ARTIKLA			
11833	5 kg	2	96

<b>Trdni delci</b>	34 ±2%
<b>Viskoznost DIN 4</b>	23 ±2s
<b>Skladiščenje in prevažanje</b>	12-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni nevaren tovor po ADR. Skladiščenje in prevozi pri od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo.
<b>GISCODE</b>	W3+
<b>2004/42/CE</b>	Mejna vrednost EU za izdelek (kat. A/i): 140 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 72 g/l VOC.

## Navodila za obdelavo

- Pretresite komponento A in v razmerju 10 : 1 **pri hkratnem strojnem mešanju, na primer z mešalnikom za barvo LOBATOOL, počasi dodajte komponento B.** Po mešanju je delo možno 2 uri.
- Površina mora biti strokovno zbrušena. Tla morajo biti suha in brez morebitnih starih premazov, olja, masti, voska, silikona, brusnega prahu ter drugih nečistoč.
- Optimalni pogoji obdelave so pri temperaturi prostora od 15 do 25 °C, temperaturi tal od 15 do 22 °C, relativni zračni vlažnosti od 40 do 75 %, temperaturi materiala od 18 do 25 °C in vlažnosti lesa največ 12 %; poskrbite za zadostno prezračevanje delovnih prostorov.
- Zaradi preprečevanja škode na parketu si pri obdelavi prizadevajte doseči klimo prostora, ki jo je pričakovati v povprečju skozi vse leto.
- Zaradi zmanjšanja nevarnosti čezmernega pritiska zaradi nabrekanja priporočamo, da opravite največ dva nanosa z valjčkom na dan.
- Materiala ne postavljajte na tla, uporabite vedro za lakiranje LOBATOOL.
- Dobro stresite material.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### RAZREDČILO

Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti!

### NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Valjček za lakiranje LOBA Deluxe 120 in valjček za lakiranje LOBA z mikrovlakni 100-120/100-120 ml(g)/m<sup>2</sup> = 8-10 m<sup>2</sup>/l(kg)

### ČAS SUŠENJA

- Primerno za prelakiranje po 12 urah.
- Vseeno pa v manj kot 24 urah.

### UPORABA Z NARAVNO BARVO LESA:

- Strokovno pripravite podlago in premažite s temeljnim premazom LOBA EasyPrime.
- Sušenje temeljnega premaza naj bo skladno s tehničnimi informacijami.
- Z valjčkom nanesite sredstvo Sealer FR.
- Sušenje čez noč, največ 24 ur.
- Z valjčkom nanesite sredstvo Sealer. Sušenje čez noč.
- Vmesno brušenje z luknjasto blazinico LOBASAND P120 ali finejšo.
- Z lopatico nanesite sredstvo LOBA TopGel.
- Z valjčkom nanesite LOBA 2K Duo (razen pri svetleči izvedbi so možne vse variante).

## Splošna navodila

**Čiščenje delovnih orodij:** Delovna orodja takoj očistite z vodo.

**Čas sušenja:** Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

**Vmesno brušenje:** Če je treba nanesti več plasti laka, lahko za dosego ustreznega sprijemanja posameznih plasti v manj kot 24 urah lakiramo brez, nato pa samo z vmesnim brušenjem. Z vmesnim brušenjem pred končnim premazom dosežete enakomerno površino. Po vsakem vmesnem brušenju skrbno odstranite prah.

**Uporaba temeljnega premaza ali samo laka:** Uporaba temeljnega premaza izboljša zanesljivost obdelave in zagotavlja površino brez kapljic ter prog, skoraj neodvisno od vrste lesa. Druge podrobnosti najdete na seznamu vrst lesa LOBA v trenutnem katalogu izdelkov.

**Lepljenje robov:** Sistemi za lakirane na vodni osnovi imajo težnjo k lepljenju robov. Za izključitev nastajanja nepravilno razporejenih rež pri zamaknjenem lepljenju blokov so smiselni naslednji ukrepi: Nepremično oziroma fiksno elastično lepljenje parketnih elementov, skrbno kitanje rež, uporaba primernih temeljnih premazov, kot je na primer LOBA EasyPrime, obdelava stranic utorov na masivnih lesenih deskah z za lak primernim voskom pred polaganjem. Izvedba ukrepov, ki vzdržujejo stalno klimo v prostoru, zlasti relativno zračno vlago. (Priporočamo skrbno svetovanje stranki.) Zlasti težavni so stari podi z že poškodovanimi labilnimi lepili, elastično prilepljeni ali pribiti parketi, leseni podi, leseni podi, lamele z visokim robom, vzporedno položeni parketi, parketi na tlakih s talnim ogrevanjem in les, ki hitro spreminja vsebnost vlage, na primer bukev ter javor.

**Medsebojni učinki:** Materiali, ki vsebujejo mehčalna sredstva, na primer podlage za preproge, noge pohištva, kolesca stolov in elastična parketna ter montažna lepila, lahko povzročijo zmehčanje in razbarvanje. Usedline v režah lahko povzročijo nepravilnosti glede otipa in videza. Izpostavljenost sredstvom za barvanje las in pnevmatikam avtomobilov, motornih koles, koles ter podobnih naprav lahko trajno in nepovratno razbarva površino.

## Splošna navodila

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne

standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom © so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.