

# DeckFinish

## Прозрачно



ЗАПЕЧАТАВАНЕ



НОВ



### Трайна защита за дървото на вашата тераса

1-компонентно покритие на водна основа за дървени повърхности на открито. Този експерт за ползване на открито поставя вашата тераса в центъра на вниманието, стабилен е и е устойчив на хлор. Благодарение на бързата и лесна обработка здравата повърхностна защита също така съкрашава работното време.

- Подчертава естествения цвят на дървото
- Устойчив на хлор
- Надеждна и лесна обработка
- Без грапавост на дървесината
- Кратко време на съхнене
- По-издръжлив от омаслените повърхности
- Подходящ върху гладки и гофирани дюшемета
- Може да се смесва и тонира с всички цветови варианти

### Област на приложение:

Подходящ за дървени тераси и подове в зоните на открито. Противопълзгащ съгласно DIN 51097 група за оценяване А и DIN EN 16165:2021-12 група за оценяване R10.

### Продуктови данни

АРТИКУЛ №	□	□	□
11842	5l	4	128

Твърдо тяло	38 ±2%
Вискозитет DIN 4	25 ±2s
Съхранение и транспорт	12 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване.
ГИСКОДЕ	W3+
Директива 2004/42/EO	ЕС гранична стойност за продукта (кат. A/i): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа максимално 66 g/l ЛОС.

## Указания за обработка

- Оптимални условия за обработка при +15°C до +25°C, относителна влажност на въздуха 40% до 75%, температура на материала +15°C до +25°C.
- Не нанасяйте върху повърхности, които са горещи или изложени на силна слънчева светлина, тъй като нанесеното покритие може да изсъхне твърде бързо. Не нанасяйте, ако се очаква дъжд в рамките на 3 часа след прилагането.
- Ако се съмнявате, направете пробна повърхност, за да определите съвместимостта, адхезията и външния вид. Резултатите могат да варират в зависимост от вида на дървесината, особено при маслените, интензивно оцветени и смолисти видове дървесина.
- Оптичното обезцветяване на дървото, причинено от влага (напр. петна от плесен, стичания и сини петна от гъбички), се покрива по-добре при използване на пигментирани варианти.
- Добре разклатете материала.
- Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATOOL.
- Избягвайте образуването на капчици на повърхността или ги изгладете директно с бояджийска четка или четка.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес [www.wingis-online.com](http://www.wingis-online.com).

### РАЗРЕДИТЕЛ

DeckFinish Color може да се смесва с прозрачния вариант, за да се намали непрозрачността.

### АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

LOBA четка за масло, четка/100 – 120ml/m<sup>2</sup>. Действителният разход на материал може да варира в зависимост от вида дървесина, влагата на дървесината и атмосферните влияния на повърхността. При повърхности, изложени на силни атмосферни влияния, може да се очаква значително по-голям разход на материал.

### ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Нанасяне на втора ръка след 2 – 3 часа, в рамките на 24 часа.
- Леко натоварване след съхнене през нощта.
- Пълно натоварване след 48 часа.

### ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА

- Препоръчва се предварителната обработка с LOBA DeckPrepare за оптимизиране на адхезионните свойства и за противодействие на посивяване на дървото.

### ПОДГОТОВКА:

#### Първична обработка

- Подгответе основата съгласно изискванията за „стари употребявани подове“ или „ново положени подове“ в техническата
- информация към продукта LOBA DeckDegrayer.
- Положете LOBA DeckPrepare съгласно техническата информация.
- Съхнене 1 час. Изчакайте пълното изсъхване.
- Нанесете LOBA DeckFinish
- съхнене мин. 2 часа
- Нанесете втори слой LOBA DeckFinish

#### Последваща обработка

- Основно почистване с LOBA DeckDegrayer съгласно техническата информация към продукта
  - Нанесете LOBA DeckPrepare
  - Съхнене 1 часа
  - Нанесете LOBA DeckFinish
- Препоръчваме ежегодно цялостно почистване и повторно покритие на подовете на терасите за по-трайно запазване на визуалната стойност.

## Общи указания

**Време за сушене:** Посоченото време за сушене е в сила при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха. По-ниските температури, по-високата относителна влажност водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на крайната твърдост не почистявайте с влажна кърпа. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

**Използване на LOBA DeckFinish Color в пълно нанасяне:** По принцип LOBA DeckFinish Color може да се използва без LOBA DeckPrepare. Използването на LOBA DeckPrepare подобрява значително адхезионните свойства на боята за основа и повишава сигурността на обработката.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразните възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извърши собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.