

# DeckFinish

## Transparent



SIGILARE



### Protecție de lungă durată pentru pardoseala din lemn a terasei dumneavoastră.

Strat de acoperire 1K pe bază de apă pentru suprafețe din lemn în aer liber. Acest expert Outdoor reprezintă soluția perfectă pentru terasa dumneavoastră, fiind rezistent la trafic și la clor. Datorită prelucrării sale rapide și simple, protecția robustă a suprafețelor scurtează și timpul de lucru.

- Accentuează culoarea naturală a lemnului
- Rezistent la clor
- Prelucrare sigură și simplă
- Fără înăsprirea lemnului
- Timp scurt de uscare
- Durabilitate sporită față de suprafețele tratate cu ulei
- Adecvat pentru podele netede și striate
- Poate fi combinat și colorat cu toate variantele Color

### Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru terase de lemn și podele în exterior. Împiedică alunecarea conform DIN 51097, grupa de evaluare A și DIN EN 16165:2021-12 grupa de evaluare R10.



## Date despre produs

NR. ARTICOL			
11842	5 l	4	128

<b>Corp solid</b>	38 ±2%
<b>Vâscozitate DIN 4</b>	25 ±2s
<b>Depozitare și transport</b>	Stabil la depozitare 12 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Depozitare și transport la +5 până la +25°C. Protejați împotriva înghețului.
<b>GISCODE</b>	W3+
<b>2004/42/CE</b>	Valoare limită UE pentru produs (cat. A/i): 140 g/l (2010). Acest produs conține maximum 66 g/l VOC.

## Indicații de prelucrare

- Condiții optime de prelucrare între +15°C și +25°C, umiditate relativă a aerului între 40% și 75%, temperatura materialului cuprinsă între +15°C și +25°C.
- Nu aplicați pe suprafețe fierbinți sau expuse soarelui puternic, deoarece stratul aplicat s-ar putea usca prea repede. Nu aplicați dacă se anunță ploaie în decurs de 3 ore după aplicare.
- În caz de nesiguranță, stabiliți o suprafață de testare pentru a determina compatibilitatea, aderența și aspectul vizual. Rezultatele pot varia în funcție de tipul de lemn, în special în cazul tipurilor de lemn uleios, în culori puternice și rășinos.
- Modificările de culoare ale lemnului produse prin umezire (de ex. pete, scurgeri și mucegăire) sunt acoperite mai bine prin utilizarea variantelor pigmentate.
- Agitați bine materialul.
- Nu aplicați materialul pe podea, utilizați găleata de etanșare LOBATOOL.
- Evitați formarea de picături pe suprafață, resp. neteziți direct cu pensula sau peria.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### DILUANT

Pentru reducerea puterii de acoperire, DeckFinish Color poate fi combinat cu o variantă mai transparentă.

### APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Perie pentru ulei LOBATOOL, pensulă / 100-120ml/m<sup>2</sup>. Consumul efectiv de material poate varia în funcție de tipul de lemn, umiditatea lemnului și starea de expunere a suprafeței. În cazul suprafețelor puternic expuse, trebuie luat în considerare un consum de material considerabil mai mare.

### DURATĂ DE USCARE

- Prelucrare după 2-3 ore, în decurs de 24 de ore.
- Solicitare ușoară după uscarea peste noapte.
- Utilizare completă după 48 de ore.

### TRATARE PRELIMINARĂ

- Este recomandată tratarea preliminară cu LOBA DeckPrepare pentru optimizarea caracteristicilor de aderență și pentru a preveni înnegrirea lemnului.

### PREGĂTIRE:

#### prima tratare

- Pregătirea bazei conform prevederilor pentru "podele vechi uzate", resp. "podele noi instalate" în
- informațiile tehnice despre produsul LOBA DeckDegrayer.
- Aplicați LOBA DeckPrepare conf. informațiilor tehnice.
- Timp de uscare 1 oră. Așteptați uscarea completă.
- Aplicare LOBA DeckFinish
- Uscare min. 2 ore
- Aplicarea celui de-al doilea strat LOBA DeckFinish

#### Tratare ulterioară

- Curățarea de bază LOBA DeckDegrayer conf. informațiilor tehnice despre produs
- Aplicare LOBA DeckPrepare
- Uscare 1 ore
- Aplicare LOBA DeckFinish

Pentru o menținere a aspectului vizual pe termen mai lung, recomandăm o curățare de bază anuală și o nouă aplicare pe podeaua terasei.

## Indicații generale

**Timp de uscare:** Timpii de uscare indicați sunt valabili la +20°C și o umiditate relativă a aerului de 50%. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută determină întârzierea uscării. Nu efectuați o curățare umedă înainte de întărirea definitivă a produsului. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

**Utilizarea LOBA DeckFinish Color fără strat primar:** din principiu, LOBA DeckFinish Color poate fi utilizat fără LOBA DeckPrepare. Utilizarea LOBA DeckPrepare îmbunătățește considerabil caracteristicile de aderență ale lacului pe baza de aplicare și sporește siguranța la prelucrare.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.